



WE1436M_HE0436

FREOPOX-Hydro-Fondo

Descrizione del prodotto

Tecnologia dei prodotti	rivestimento bicomponente diluibile in acqua	
Applicazione settore	es. nell'ingegneria meccanica automobilistica	
Resistenza meccanica	buona durezza ed elasticità	
Protezione contro la corrosione	buono	
Substrato	Acciaio, Acciaio sabbiato	

Caratteristiche generali del prodotto

Base del legante	Poliammine	
Colore	Tutte le sfumature comuni	
Viscosità	800-1500 mPa*s, cilindro 4, 60 rotazione	DIN EN ISO 2555
pH	8,4-9,0	DIN 19260
Peso specifico	1,2-1,3 g/ml dopo aggiunta di indurente	Teorico
Corpi solidi	57,5-59,5 % dopo l'aggiunta di indurente	Teorico
Contenuto solido volumetrico	47,0-49,0 % dopo aggiunta di indurente	Teorico
Prodotto di riferimento	I valori riportati si riferiscono al prodotto con la sfumatura WE1436MRU905.	
Durata di stoccaggio	nei contenitori originali, almeno 12 mesi a 5-25 °C. Proteggere dal gelo. I contenitori aperti vanno utilizzati al più presto.	
	La data di scadenza di ogni lotto è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio per un periodo superiore a quello indicato non comporta necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Per assicurarne la qualità, in questi casi, è essenziale verificare le proprietà richieste dallo scopo di applicazione specifico.	



WE1436M_HE0436

FREOPOX-Hydro-Fondo

Applicazione ed lavorazione

Pre-trattamento	Il supporto deve essere privo di sostanze che compromettono l'adesione come olio, grasso, ruggine, incrostazioni, residui di laminazione, cere e distaccanti. Si consiglia l'utilizzo di idonei processi di pretrattamento meccanico (es. sabbatura, macinazione) o processi di pretrattamento chimico (es. fosfatazione) a seconda dei requisiti.	
Proposta di configurazione	Substrato	Su lamiera di acciaio sabbata
	Fondo	WE1436M Rapporto di miscelazione 1:1/HE0436 Spessore film secco 80 µm
	Vernice di finitura	WU1488G Rapporto di miscelazione 3,3:1 / HU0448 Spessore film secco 70 µm
Nota prima dell'uso	Agitare bene prima dell'impiego o mescolare in modo omogeneo i componenti (ad es. con un miscelatore ad alta velocità). Per evitare la formazione di una pellicola superficiale, ricoprire con uno strato di acqua.	
Catalizzatore	HE0436 vedi scheda tecnica	
Rapporto di miscelazione	Parti in peso 1:1	
	Parti del volume 0,75:1	
Diluizione	acqua demineralizzata	
Spessore del film secco	non deve superare i 200 µm – pericolo di bolle di reazione.	
Temperatura dell'oggetto	15-30 °C, minimo +3 °C sopra la temperatura del punto di rugiada	
Temperatura di lavorazione	Temperatura ambiente 18-22 °C	
	Umidità relativa dell'aria 40-60 %	
Tempo di lavorazione	max. 3 ore / 20 °C	
	Il termine del tempo di lavorazione non è riconoscibile dalla gelatinizzazione. Il tempo di lavorazione potrebbe accorciarsi a temperature e/o pressioni elevate.	
Spruzzatura Airless	30-40 sec. / 6 mm viscosimetro a efflusso	DIN 53211
	ugello 0,33 mm angolo 30°	
	pressione del materiale 100 bar	
Spruzzatura Airmix	30-40 sec. / 6 mm viscosimetro a efflusso	DIN 53211
	ugello 0,33 mm angolo 30°	
	pressione del materiale 100 bar	
	Pressione di nebulizzazione 4 bar	
Spruzzatura ad alta pressione	30-40 sec. / 6 mm Coppa di flusso	DIN 53211
	Ugello 1,3 mm	
	Pressione di iniezione 4 bar	
Quantità di applicazione	senza perdita di applicazione 200-210 g/m ²	teorico
	spessore dello strato 80 µm dopo l'aggiunta di indurente	
Essiccazione in forno	fino a 70 °C possibile	

Le nostre schede tecniche intendono fornire una conoscenza sulla base dello stato attuale delle conoscenze. Queste indicazioni, tuttavia, non esonerano da un controllo personale dei nostri prodotti dal punto di vista della loro idoneità ai procedimenti e alle applicazioni desiderati. La vendita dei nostri prodotti avviene secondo quanto prescritto dalle nostre condizioni commerciali, di fornitura e di pagamento.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland
+49 77071510

www.freilacke.de | info@freilacke.de



WE1436M_HE0436 FREOPOX-Hydro-Fondo

Essiccazione all'aria	20°C, 50% °C, 0 % Umidità relativa dell'aria	
Essiccazione fuori polvere	dopo 30 minuti (grado di secchezza 1)	DIN EN ISO 9117-5
Antiscivolo	dopo 6 ore (grado di secchezza 4)	DIN EN ISO 9117-5
Essiccazione completa	dopo 10 giorni/i (smorzamento del pendolo)	DIN EN ISO 1522
Pulizia dell'attrezzatura di lavoro	immediatamente con acqua; event. aggiungere 5-10 % del peso Detergente EFD 400916, Attrezzi seccati con solvente org., per es. Diluizione EFD 400424.	

Ulteriore lavorazione delle parti rivestite

Riverniciatura	possibile con lo stesso tipo, subito dopo asciugatura opaca.	
-----------------------	--	--

Note

Info EFD	Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili in EFD Info. No. 111 + 510.	
Tutela del lavoro e della salute	Rispettare le misure precauzionali generalmente applicate per la manipolazione delle sostanze di rivestimento e per la protezione personale durante la lavorazione. Nella relativa scheda di sicurezza sono disponibili informazioni dettagliate sulle sostanze pericolose, dati tecnici di sicurezza e consigli per la tutela della salute e dell'ambiente.	
Condizioni di esecuzione della prova	Tutte le indicazioni si basano sulla norma climatica 23/50 DIN EN 23270. Queste informazioni si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza del prodotto. Non abbiamo alcuna influenza sull'applicazione stessa. Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. Le informazioni in questa scheda tecnica sono una guida e non rappresentano una specifica.	