

**KP1665G****FREIOPLAST-Odstranljiva barva****Opis izdelka**

Tehnologija proizvoda	Sušljiv premaz s topilom
Sušenje	hitro
Popolnoma suho	hitra popolna suhost
Podlaga	Umetni materiali, ni točno definirano, neželezne kovine, jeklo

Splošne lastnosti izdelka

Osnova vezivnega sredstva	Polivinilbutiral	
Barvni ton	brezbarvna	
Sijaj vizualno	s sijajem	
Viskoznost	Čas pretoka 60-80 sek., 4 mm pretočna posoda	DIN 53211
Gostota	0,90-1,00 g/ml	teoretična določitev
Suha snov	32-35 %	teoretična določitev
Volumen trdnih delcev	24-26 %	teoretična določitev
Referenčni izdelek	Navedene vrednosti se nanašajo na izdelek KP1665GRU500.	
Obstojnost pri skladiščenju	v originalni embalaži najmanj 24 mesecev pri temperaturi 18 do 25 °C. Ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej.	
	Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.	

Uporaba in predelovanje

Predhodna obdelava	Podlaga ne sme vsebovati snovi, ki ovirajo oprijem, kot so olje, maščoba, rja, vodni kamen, ostanki mlina, vosek in ostanki ločilnega sredstva. Priporočamo uporabo ustreznih mehanskih postopkov predobdelave (npr. peskanje, mletje) ali kemičnih postopkov predobdelave (npr. fosfatiranje) v skladu z zahtevami.	
Opomba pred uporabo	Pred uporabo dobro premešajte ali homogeno zmešajte sestavine (npr. s hitrim mešalnikom).	
Redčilo	Razredčenje EFD 400906 Razredčenje EFD 4000500	
Delovna temperatura	od 10 °C do 25 °C	
Brizganje - visoki pritisk	14-18 sek. / 4 mm Pretočna posoda Šoba 1,5 mm Tlak vbrižgavanja 3-4 bar	DIN 53211
Valjčkanje/mazanje	v dobavni viskoznosti	

**KP1665G****FREIOPLAST-Odstranljiva barva**

Poraba	brez izgube pri nanosu 180-190 g/m ² debelina sloja 50 µm	teoretična določitev
Zračno sušenje	20 °C, 50 % relativna vlaga	
Sušenje v peči	do 100 možno (temperature objekta)	
Prašno suho	po 10 minutah (stopnja suhosti 1)	DIN EN ISO 9117-5
Trdno na oprijem	po 2 urah (stopnja suhosti 4)	DIN EN ISO 9117-5
Popolnoma suho	po 18 dneh (dušenje nihala)	DIN EN ISO 1522
Čiščenje delovnih naprav	Razredčenje EFD 400424	

Opombe

EFD - Info	Dodatne tehnične informacije najdete v EFD Info. št. 170.	
Zaščita dela in zdravja	Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.	
Pogoji preskušanja	Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo.	
	Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.	