



WL1613M

FREIOPLAST-Hydro-Lakkfesték

Termékismertető

Terméktechnológia	vízzel hígítható egyrétegű lakk
-------------------	---------------------------------

Általános terméktulajdonságok

Kötőanyag bázis	Akril gyanta		
Szín	RAL 840 HR szerint más színek kérésre		
Viszkozitás	Áramlási idő 35 - 43 sec., 4 mm átfolyási csésze	DIN 53211	
Szilárdanyagtartalom	49 - 63 %	elméleti	
Szilárdtest-térfogat	35 - 42 %	elméleti	
Tárolhatóság	kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni. A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.		

Alkalmazás és feldolgozás

Forma/szerszám	Fém formák		
Megjegyzés használat előtt	Alkalmazás előtt jól felkeverni ill. A komponenseket homogéneen elkeverni (pl.: Gyorskeverővel). A hártaképződés elkerülésére a vízzel együtt.		
Hígítás	ásványmentesített víz		
Tárgyhőmérséklet	60 °C, legalább +3 °C harmatpont feletti hőmérséklet		
Szórás-Nagynyomással	szállító viszkozításban Fúvóka 1,4 mm Permetező nyomás 3 - 4 bar		
Felhasználás	alkalmazási veszteség nélkül 180 - 200 g/m ²	elméleti	
A munkaberendezések tisztítása	egyből vízzel. A beszáradt munkaberendezések organikus oldószerrel tisztíthatók pl.: EFD 400003.		

Figyelmeztetés

Munka- és egészségvédelem	A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.
---------------------------	--



WL1613M

FREIOPLAST-Hydro-Lakkfesték

Vizsgafeltételek

Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.

Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.