

Riktlinjer för transport, lagring och användning av pulverlack

TRANSPORT/ LAGRING

I originalemballage rekommenderas en transport och lagring vid max. 25 °C. Akrylpulverfärger bör lagras vid max. 23 °C. Under dessa förutsättningar kan färgen användas fram till det bäst-före datum som står angivet på produktetiketten. Pulverlack bör lagras svalt och torrt och direkt solljus bör definitivt undvikas.

Lagring utöver bäst-före-datum eller över 30 °C betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av nödvändiga egenskaper för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.

ANVÄNDNING

Under appliceringen rekommenderar vi en konditionering av luften i pulverkabinen (fukthalt). Vi rekommenderar ett appliceringsfönster i pulverkabinen på max. 70 % relativ luftfuktighet och max. 15-25 °C. Enligt vår erfarenhet är det inte kritiskt om 30 °C överskrids kortvarigt. Om 25 °C överskrids långvarigt kan det medföra sintringar i slangar, injektorer och munstycken. Även deformationer är möjliga. En rel. luftfuktighet över 80 % bör principiellt undvikas.

Pulverfärg bör inte utsättas för hastiga temperaturförändringar för undvikande av kondens. T.ex. bör torr och mycket kallt lagrad pulverfärg inte direkt användas i ett varmt rum med hög luftfuktighet.

Vidare information finns i våra säkerhets- och tekniska datablad.