

Riktlinjer för transport, lagring och användning av pulverlack

TRANSPORT/ LAGRING

I originalemballage rekommenderas en transport och lagring vid max. 25°C. Akrylpulverfärger bör lagras vid max. 23°C.

Under dessa förutsättningar kan färgen användas fram till det bäst-före datum som står angivet på produktetiketten. Pulverlack bör lagras svalt och torrt och direkt solljus bör definitivt undvikas.

Lagring utöver bäst-före-datum eller över 30°C betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av nödvändiga egenskaper för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.

ANVÄNDNING

Under appliceringen rekommenderar vi en konditionering av luften i pulverkabinen (fukthalt). Vi rekommenderar ett appliceringsfönster i pulverkabinen på max. 70 % relativ luftfuktighet och max. 15-25°C. Enligt vår erfarenhet är det inte kritiskt om 30°C överskrids kortvarigt. Om 25°C överskrids långvarigt kan det medföra sintringar i slangar, injektorer och munstycken. Även deformationer är möjliga. En rel. luftfuktighet över 80% bör principiellt undvikas.

Pulverfärg bör inte utsättas för hastiga temperaturförändringar för undvikande av kondens. T.ex. bör torr och mycket kallt lagrad pulverfärg inte direkt användas i ett varmt rum med hög luftfuktighet.

Vidare information finns i våra säkerhets- och tekniska datablad.