

FREIOPLAST-protez. spigoli
WL1525H

Proprietà	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vernice monostrato diluibile in acqua ■ Applicazione per es. nel settore edile e dei sanitari ■ Asciugatura superficiale rapida ■ Adatto ai compensati 																						
Dati tecnici / fisici	<table border="1"> <tr> <td>■ Base del legante</td> <td>Copolimero stirolo acrilato</td> </tr> <tr> <td>■ Colore</td> <td>Tutte le tonalità comuni</td> </tr> <tr> <td>■ Brillantezza DIN EN ISO 2813</td> <td>Satinato opaco Angolo °</td> </tr> <tr> <td>■ Viscosità</td> <td>6000-6500 mPa.s/ Cilindro 5 60 rotazione/ min.</td> </tr> <tr> <td>■ Diluizione</td> <td>acqua demineralizzata</td> </tr> <tr> <td>■ Valore pH</td> <td>8,7-9,3</td> </tr> <tr> <td>■ Densità determinazione teorica</td> <td>1,05-1,15 g/ml</td> </tr> <tr> <td>■ Corpi solidi determinazione teorica</td> <td>26-31 %</td> </tr> <tr> <td>■ Contenuto solido volumetrico determinazione teorica</td> <td>170-180 ml/kg</td> </tr> <tr> <td>■ Quantità di applicazione teorico, senza perdita di applicazione</td> <td>440-470 g/m², Spessore dello strato 80 µm</td> </tr> <tr> <td>■ Colore di riferimento dei valori indicati</td> <td>Colore di WL1525HP1697</td> </tr> </table>	■ Base del legante	Copolimero stirolo acrilato	■ Colore	Tutte le tonalità comuni	■ Brillantezza DIN EN ISO 2813	Satinato opaco Angolo °	■ Viscosità	6000-6500 mPa.s/ Cilindro 5 60 rotazione/ min.	■ Diluizione	acqua demineralizzata	■ Valore pH	8,7-9,3	■ Densità determinazione teorica	1,05-1,15 g/ml	■ Corpi solidi determinazione teorica	26-31 %	■ Contenuto solido volumetrico determinazione teorica	170-180 ml/kg	■ Quantità di applicazione teorico, senza perdita di applicazione	440-470 g/m ² , Spessore dello strato 80 µm	■ Colore di riferimento dei valori indicati	Colore di WL1525HP1697
■ Base del legante	Copolimero stirolo acrilato																						
■ Colore	Tutte le tonalità comuni																						
■ Brillantezza DIN EN ISO 2813	Satinato opaco Angolo °																						
■ Viscosità	6000-6500 mPa.s/ Cilindro 5 60 rotazione/ min.																						
■ Diluizione	acqua demineralizzata																						
■ Valore pH	8,7-9,3																						
■ Densità determinazione teorica	1,05-1,15 g/ml																						
■ Corpi solidi determinazione teorica	26-31 %																						
■ Contenuto solido volumetrico determinazione teorica	170-180 ml/kg																						
■ Quantità di applicazione teorico, senza perdita di applicazione	440-470 g/m ² , Spessore dello strato 80 µm																						
■ Colore di riferimento dei valori indicati	Colore di WL1525HP1697																						
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> ■ Legno 																						
Pre-trattamento	<ul style="list-style-type: none"> ■ La superficie deve essere priva di sostanze che potrebbero interferire con l'aderenza, come resti oleosi, grassi, residui di cera e di agenti di distacco. Per accertare la compatibilità dei tipi di vernice con il substrato si consigliano delle verifiche preliminari. 																						
Proposta di configurazione	<table border="1"> <tr> <td>■ Substrato</td> <td>Legno</td> </tr> <tr> <td>■ Vernice di finitura</td> <td>WL1525HP1697 Lo spessore del film secco 60 µm</td> </tr> </table>	■ Substrato	Legno	■ Vernice di finitura	WL1525HP1697 Lo spessore del film secco 60 µm																		
■ Substrato	Legno																						
■ Vernice di finitura	WL1525HP1697 Lo spessore del film secco 60 µm																						
Prove meccaniche	<table border="1"> <tr> <td>■ Prova di quadrettatura DIN EN ISO 2409</td> <td>Gt 0</td> </tr> </table>	■ Prova di quadrettatura DIN EN ISO 2409	Gt 0																				
■ Prova di quadrettatura DIN EN ISO 2409	Gt 0																						
Lavorazione e applicazione	<ul style="list-style-type: none"> ■ Agitare bene prima dell'impiego o mescolare in modo omogeneo i componenti (ad es. con un miscelatore ad alta velocità). Per evitare la formazione di una pellicola superficiale, ricoprire con uno strato di acqua. ■ Temperatura dell'oggetto <table border="1"> <tr> <td>10-30 °C</td> </tr> <tr> <td>■ Condizioni di lavorazione</td> </tr> <tr> <td>Temperatura ambiente 18-25 °C Umidità relativa dell'aria 40-60 %</td> </tr> <tr> <td>■ Rullatura / verniciatura</td> </tr> <tr> <td>con viscosità di fabbrica</td> </tr> <tr> <td>■ Sovraverniciabilità</td> </tr> <tr> <td>possibile con lo stesso tipo, subito dopo asciugatura opaca</td> </tr> </table>	10-30 °C	■ Condizioni di lavorazione	Temperatura ambiente 18-25 °C Umidità relativa dell'aria 40-60 %	■ Rullatura / verniciatura	con viscosità di fabbrica	■ Sovraverniciabilità	possibile con lo stesso tipo, subito dopo asciugatura opaca															
10-30 °C																							
■ Condizioni di lavorazione																							
Temperatura ambiente 18-25 °C Umidità relativa dell'aria 40-60 %																							
■ Rullatura / verniciatura																							
con viscosità di fabbrica																							
■ Sovraverniciabilità																							
possibile con lo stesso tipo, subito dopo asciugatura opaca																							

Le nostre schede tecniche intendono fornire una conoscenza sulla base dello stato attuale delle conoscenze. Queste indicazioni, tuttavia, non esonerano da un controllo personale dei nostri prodotti dal punto di vista della loro idoneità ai procedimenti e alle applicazioni desiderati. La vendita dei nostri prodotti avviene secondo quanto prescritto dalle nostre condizioni commerciali, di fornitura e di pagamento.



FREIOPLAST-protez. spigoli WL1525H

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pulizia dell'attrezzatura di lavoro Immediatamente con acqua; event. aggiungere 5-10% del peso Detergente EFD 400916. Attrezzi seccati con solvente org., per es. Diluizione EFD 400424. ■ Indicazioni sulla salute e sulla sicurezza Rispettare le misure precauzionali generalmente applicate per la manipolazione delle sostanze di rivestimento e per la protezione personale durante la lavorazione. Nella relativa scheda di sicurezza sono disponibili informazioni dettagliate sulle sostanze pericolose, dati tecnici di sicurezza e consigli per la tutela della salute e dell'ambiente.
Indurimento	<ul style="list-style-type: none"> ■ Essiccazione all'aria con 20 °C, 40-70 % umidità relativa con ventilazione ■ Essiccazione fuori polvere dopo 45 min (Grado di essiccamento 1/ DIN EN ISO 9117-5) ■ Antiscivolo dopo 3 ore (Grado di essiccamento 4/ DIN EN ISO 9117-5) ■ Essiccazione completa dopo 17 giorni (Smorzamento delle oscillazioni pendolari / DIN EN ISO 1522) ■ Essiccazione in forno possibile fino a 70°C
Durata di stoccaggio	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nei contenitori originali, almeno 12 mesi a 5-25°C. <p>Proteggere dal gelo. I contenitori aperti vanno utilizzati al più presto.</p> <p>La data di scadenza di ogni lotto è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio per un periodo superiore a quello indicato non comporta necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Per assicurarne la qualità, in questi casi, è essenziale verificare le proprietà richieste dallo scopo di applicazione specifico.</p>
Note speciali	<ul style="list-style-type: none"> ■ EFD-Info Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili in Info EFD N° 111 ■ Condizioni di esecuzione della prova Tutte le informazioni si riferiscono all'atmosfera standard 23/50 DIN EN 23270. Queste indicazioni si basano sulla nostra conoscenza del prodotto ed esperienza. Non abbiamo alcun influsso sull'applicazione in quanto tale. Per ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione. <p>Le informazioni contenute nel presente documento sono indicative e non costituiscono una specifica</p>