

**BD7521X****DURELASTIC-Pasta di pigmento****Descrizione del prodotto**

<b>Proprietà</b>	dai colori intensi
<b>Contenuto di pigmenti</b>	altamente concentrato

**Caratteristiche generali del prodotto**

<b>Base del legante</b>	resina poliestere non saturata priva di stirene	
<b>Colore</b>	secondo RAL 840 HR altre tonalità su richiesta	
<b>Viscosità</b>	Tempo di flusso 30 - 40 sec., 4 mm tazza di flusso	DIN 53211
<b>Peso specifico</b>	2,0 +/- 0,1 g/cm <sup>3</sup> a seconda della tonalità	Teorico
<b>Corpi solidi</b>	ca. 89 %	Teorico
<b>Durata di stoccaggio</b>	nei contenitori originali, almeno 11 mesi a 5-25 °C. I contenitori aperti vanno utilizzati al più presto.	

La data di scadenza di ogni lotto è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio per un periodo superiore a quello indicato non comporta necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Per assicurarne la qualità, in questi casi, è essenziale verificare le proprietà richieste dallo scopo di applicazione specifico.

**Applicazione ed lavorazione**

<b>Nota prima dell'uso</b>	Eseguire delle prove preliminari; a seconda della tonalità, i pigmenti possono ritardare o allungare i tempi di lavorabilità.
<b>Applicazione</b>	in viscosità di fabbrica. 2 - 5% per la colorazione di resine 10 - 15% per la colorazione delle resine dello strato di copertura
<b>Pulizia dell'attrezzatura di lavoro</b>	Detergente EFD 400906

**Note**

<b>Tutela del lavoro e della salute</b>	Rispettare le misure precauzionali generalmente applicate per la manipolazione delle sostanze di rivestimento e per la protezione personale durante la lavorazione. Nella relativa scheda di sicurezza sono disponibili informazioni dettagliate sulle sostanze pericolose, dati tecnici di sicurezza e consigli per la tutela della salute e dell'ambiente.
<b>Condizioni di esecuzione della prova</b>	Tutte le indicazioni si basano sulla norma climatica 23/50 DIN EN 23270. Queste informazioni si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza del prodotto. Non abbiamo alcuna influenza sull'applicazione stessa. Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Le informazioni in questa scheda tecnica sono una guida e non rappresentano una specifica.