



KP1631F

FREIOPLAST-Cirý lak

Popis produktu

Technologie výrobu	Nátěr schnoucí na vzduchu obsahující rozpouštědla
Povrch	hladká
Stupeň lesku	lesk
Zpracování	sada připravená ke zpracování
Zaschnutí	rychlý
Možnost přelakování	s jednosložkovými a dvousložkovými lakovými barvami možné

Obecné vlastnosti produktu

Barevný odstín	bezbarvý	
Viskozita	Doba průtoku 15-17 sek., 4 mm průtoková nádobka	DIN 53211
Hustota	0,90-0,91 g/ml	teoreticky
Pevné částice	16-18 %	teoreticky
Referenční produkt	Uvedené hodnoty se vztahují k produktu KP1631FF2338.	
Skladování	v originálním obalu min. 12 měsíců při 5 °C až 25 °C. Načatá balení krátkodobě spotřebujte. Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.	

Zpracování a použití

Předúprava	Podklad musí být zbaven látek snižujících přilnavost, jako je olej, mastnota, rez, okují, okuje, vosk a zbytky separačních prostředků. Doporučujeme použití vhodných procesů mechanické předúpravy (např. tryskání, broušení) nebo procesů chemické předúpravy (např. fosfátování) podle požadavků.
Poznámka před použitím	Před použitím dobře promíchejte resp. komponenty homogenně smíchejte (např. rychlomíchačem).
Ředění	Zředění EFD 400450
Zpracovatelská teplota	z 10 °C na 25 °C
Stříkání vysokotlakem	v dodávané viskozitě
Schnutí na vzduchu	20 °C, 50 % relativní vlhkost vzduchu
Čištění pracovních nástrojů	Zředění EFD 400450

Poučení

EFD-Info	Další technické informace lze nalézt v EFD Info. č. 170.
----------	--

Naše technické listy mají poskytovat rady dle stavu našich aktuálních znalostí. Tyto pokyny Vás však nezprostňují potřeby vlastních zkoušek našeho produktu na vhodnost Vašeho záměru použití a aplikace. Prodej našich produktů podléhá ustanovením našich obchodních a dodacích podmínek.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

Strana 1/2 | Verze 0

Datum revize: 7.4.2026

Datum vydání: 10.4.2026

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland
+49 77071510
www.freilacke.de | info@freilacke.de



KP1631F FREIOPLAST-Cirý lak

Ochrana práce a zdraví

Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.

Podmínky zkoušky

Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270. Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici.

Údaje v tomto technckém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.