



BD7411M

DURELASTIC-Gruba kit

Opis proizvoda

Sposobnost brušenja	dobro
Podlaga	GFK (sa staklenim vlaknima ojačani umjetni materiali), čelik, drvo

Opšta svojstva proizvoda

Osnova vezivnog sredstva	nezasićena polesterska smola, sadrži stiren
Vizualno zasjati	matirano
Viskozitet	Pastozan
Gustoća	1,8 g/ml
Volumen tvdih djelica	100 %
Postojanost kod skladištenja	u originalnoj ambalaži najmanje 8 mjeseci pri temperaturi 5 do 25 °C. Otvorene posude upotrijebiti što prije. Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.

Upotreba i prerada

Pretpriprema	Podloga ne smije sadržavati tvari koje oštećuju prianjanje kao što su ulje, mast, hrđa, kamenac, mlinski kamenac, vosak i ostaci sredstva za odvajanje. Drvo mora biti suvo i stabilno.	
Napomena prije upotrebe	Prevelika količina učvršćivača može uzrokovati promjenu nijanse sistema zaštite. Lopaticom intenzivno pomiješati s učvršćivačem i odmah obraditi. Vrijeme obrade i stvrdnjavanja ovisi o temperaturi i može se odrediti na licu mjesta s cca 100 g.	
Omjer mješanja	Omjer mješanja + 2 % BPO Učvršćivač, crvene ili prozirne	
Radna temperatura	Tijekom obrade mora se poštivati temperatura prostorije, materijala i kalupa 6 °C kako bi se izbjegli problemi stvrdnjavanja i pojava ispupčenja.	
Upotrebljivost	maks. 4-5 min. / 20 °C Vrijeme obrade može se smanjiti na povišenim temperaturama, vlažnosti zraka i/ili pod pritiskom.	
Potrošnja	100 - 1000 g/m² srednja debљina ispitnog sloja	teoretski
Sušenje u peći	do 40 °C moguće (temperature objekta) Moguće kratkotrajno opterećenje do 60 °C	
Prašno suho	nakon 10 minuta (stupanj suhoće 1)	DIN EN ISO 9117-5
Potpuno suho	nakon 0,5 - 1 sati (prigušenje njihala)	DIN EN ISO 1522
Čišćenje radnih uređaja	s EFD sredstvom za čišćenje 400312 unutar vremena obrade.	

Daljnja prerada lakiranih proizvoda

Naši tehnički listovi odgovaraju našim trenutnim saznanjima. Te upute Vas unatoč tome obavezuju da sami ispitate naše proizvode u vezi njihove primerenosti za namjeravani postupak i primjenu. Prodaja je u skladu sa našim poslovnim, otpremnim i platnim uslovima.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

Stranica 1/2 | Verzija 0

Revzija: 13. velj 2025.

Datum izdanja: 14. velj 2025.

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland
+49 77071510
www.freilacke.de | info@freilacke.de



BD7411M DURELASTIC-Gruba kit

Prefarbavanje

moguće nakon mljevenja. Naknadno čišćenje obrušenih površina od čestica koje ometaju prionjivost.

Primjedbe

Zaštita rada i zdravlja

Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnostno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.

Uvjeti ispitivanja

Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.