



KP1699H

FREIOPLAST-Peinture

Description Produit

Technologie du produit	revêtement à 2 composants contenant des solvants
Séchage	Rapide
Séchage à coeur	séchage à coeur rapide
Supports	Acier

Propriétés générales du produit

Liant de base	Résine de polymérisation	
Teintes	Gris anthracite	
Briller visuellement	satiné mat	
Viscosité	Temps d'écoulement 60-70 sec., 4 coupelle d'écoulement mm	DIN 53211
Densité	0,85-0,95 g/ml	théorique
Extrait sec	18-20 %	théorique
Taux volumique d'extrait sec	14-15 %	théorique
Produit de référence	Les valeurs spécifiées se réfèrent au produit KP1699HL1349.	
Stabilité au stockage	18 mois dans son emballage d'origine, à une température de stockage entre 5 à 25 °C. Les emballages ouverts sont à utiliser dans bref délai.	
	La date de péremption de chaque lot est indiquée sur l'étiquette. En cas de stockage dépassant la date de péremption, il est nécessaire de faire réaliser un contrôle du produit, afin de vérifier ses caractéristiques physico-chimiques conformément à l'assurance qualité.	

Utilisation et mise en oeuvre

Préparation de surface	Le support doit être exempt de substances nuisant à l'adhérence telles que l'huile, la graisse, la rouille, le tartre, la calamine, la cire et les résidus d'agent de démoulage. Nous recommandons l'utilisation de procédés de prétraitement mécaniques appropriés (par exemple, sablage, broyage) ou de procédés de prétraitement chimiques (par exemple, phosphatation) selon les exigences.	
Proposition de gammes de produits	Supports	Acier
	Laque de finition	KP1699HL1349 +5% HS0917 Épaisseur du film sec 20-40 µm
Indication avant l'utilisation	Bien remuer avant utilisation, mélanger de façon homogène (par exemple: un mélangeur à grande vitesse).	
Durcisseur	+5% FREOLUX-Reaktions-Härter HS0917	

Les informations fournies dans les fiches techniques ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances techniques en notre possession à la date en question. Toutefois ces indications n'exemptent pas de tester nos produits, pour déterminer si le produit en question est adapté à l'usage et aux performance auquel il est destiné. La vente de nos produits est effectuée selon nos conditions commerciales et de livraison.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

Page 1/2 | Version 0

Date de révision: 5 juil. 2024

Date d'impression: 8 juil. 2024

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland
+49 77071510

www.freilacke.de | info@freilacke.de



KP1699H

FREIOPLAST-Peinture

Diluant	Diluant EFD 400424 (ca. 30%)	
Température d'utilisation	de 10 °C à 25 °C	
Pulvérisation Haute Pression	après ajout de durcisseur, régler sur 20-30 sec / 4 mm coupe de viscosité Buse 1,5-2,0 mm Pression de pulvérisation 3-5 bar	DIN 53211
Consommation	sans perte d'application 150-170 g/m ² épaisseur de couche 30 µm	théorique
Séchage air	20 °C, 50 % humidité relative	
Séchage four	possible jusqu'à 150 °C (température objet) exposition de courte durée possible jusqu'à 200 °C	
Séchage hors poussière	après 20 minutes (degré de sécheresse 1)	DIN EN ISO 9117-5
Résistant au toucher	après 2 heures (degré de sécheresse 4)	DIN EN ISO 9117-5
Séchage à coeur	après 3 heures (amortissement pendulaire)	DIN EN ISO 1522
Nettoyage du matériel	Diluant EFD 400474	

Traitement ultérieur des pièces peintes

Repeindre	possible après meulage
------------------	------------------------

Indications

EFD-Info	Vous trouverez de plus amples informations techniques dans l'EFD Info. n° 170.
Protection du travail et de la santé	Les mesures habituelles de précautions et de protections du personnel sont à respecter lors de la manipulation et de l'utilisation des peintures poudres. Vous trouverez dans la fiche de données de sécurité tous les renseignements nécessaires concernant les produits dangereux, ainsi que les recommandations sur la santé et l'environnement.
Conditions d'essai	Toutes les déclarations sont basées Conditions normalisées 23/50 DIN EN 23270. Ces informations reposent sur la connaissance et l'expérience des produits. Nous n'avons aucune influence sur l'application des produits. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire. Les données de cette fiche technique sont des valeurs de référence et ne représentent aucune spécification.