

**BD7500X****DURELASTIC-Pigmentna pasta****Opis proizvoda**

<b>Karakteristika</b>	Intenzitet boje
<b>Otpornost na svjetlost i vremenske uvjete</b>	dobro
<b>Sadržaj pigmenta</b>	Visoko koncentrirano

**Opšta svojstva proizvoda**

<b>Osnova vezivnog sredstva</b>	nezasićena poliesterska smola bez stirena		
<b>Ton boje</b>	prema RAL 840 HR druge nijanse na upit		
<b>Viskozitet</b>	3.000 - 35.000 mPa*s, vreteno 5, 20 okretaja		DIN EN ISO 2555
<b>Gustoća</b>	1,2 - 2,2 g/cm <sup>3</sup> ovisno o nijansi		teoretski
<b>Suha tvar</b>	10 - 58 %		teoretski
<b>Postojanost kod skladištenja</b>	u originalnoj ambalaži najmanje 11 mjeseci pri temperaturi 5 do 25 °C. Otvorene posude upotrijebiti što prije.  Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.		

**Upotreba i prerada**

<b>Napomena prije upotrebe</b>	Provedite preliminarne testove, pigmenti mogu odgoditi ili produžiti vijek trajanja u posudi ovisno o boji.
<b>Upotreba</b>	u viskoznosti isporuke. 2 - 5 % za smole za bojanje 10 - 15 % za bojanje smola za završni premaz
<b>Čišćenje radnih uređaja</b>	EFD sredstvo za čišćenje 400906

**Primjedbe**

<b>Zaštita rada i zdravlja</b>	Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.
<b>Uvjeti ispitivanja</b>	Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.  Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.