



FREOPOX-hidro otvrdivac HE0177

Svojstva	<ul style="list-style-type: none"> Učvršćivač za premaze na epoksi osnovi
Tehničko / Fizikalni Podaci	<ul style="list-style-type: none"> Osnova vezivnog sredstva poliamin Ton boje žućkasta Viskozitet DIN 53211 (bivši) Vrijeme istekat 45-65 sekundi mjerna čaša 4 mm pH vrijednost 10,5-11,5 Gustoća teoretska vrijednost 1,02-1,08 g/ml Suha tvar teoretska vrijednost 29-31 % Volumen tvdih djelica teoretska vrijednost 240-260 ml/kg
Priprema i upotreba	<ul style="list-style-type: none"> Prije upotrebe dobro promješati ili komponente dobro izmješati (npr. sa brzim mješačem). Za izbjegavanje stvaranje kože površinu prelitati / pokriti sa vodom. Uslovi kod upotrebe Temperatura prostora 18-25 °C relativna vlaga 40-60 % Pulizia dell'attrezzatura di lavoro Odmah sa vodom. - eventuelno sa dodatkom 5 -10 težinskih % sredstva za čišćenje 400916. Zasušena sredstva sa organskim otapalima, npr. EFD-razrjeđivač 400424. Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.
Postojanost kod skladištenja	<ul style="list-style-type: none"> U originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije <p>Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.</p>
Uvjeti ispitivanja	<ul style="list-style-type: none"> Uvjeti ispitivanja Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima.. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. <p>Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.</p>

Naši tehnički listovi odgovaraju našim trenutnim saznanjima. Te upute Vas unatoč tome obavezuju da sami ispitajte naše proizvode u vezi njihove primerenosti za namjeravani postupak i primjenu. Prodaja je u skladu sa našim poslovnim, otpremnim i platnim uslovima.

Stranica: 1 / 1
Verzija: 0
11.04.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de