





## PF1001F

### FREIOTHERM-Barva v prahu Fasadna

#### Opis izdelka

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Tehnologija proizvoda</b>     | Barva v prahu za dekorativno zunanjo uporabo  |
| <b>Uporaba v industriji</b>      | npr. v panogi Fasade  |
| <b>Površinska optika</b>         | Metalik efekt   |
| <b>Površino</b>                  | gladka  |
| <b>Stopnja sijaja</b>            | motna   |
| <b>Potek</b>                     | dobro   |
| <b>Postopek izdelave</b>         | vezano  |
| <b>Stabilnost plinske pečice</b> | zelo dobro  |
| <b>Odobritve</b>                 | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>GSB Standard 141 d</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Qualicoat P-1191</p> </div> </div> |

#### Splošne lastnosti izdelka

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Osnova vezivnega sredstva</b>   | poliesterska smola   |
| <b>Barvni ton</b>                  | Vsi običajni barvni toni   |
| <b>Sijaj vizualno</b>              | mat  |
| <b>Gostota</b>                     | 1,2-1,7 g/cm <sup>3</sup> odvisno od odtenka <span style="float: right;">teoretična določitev</span>   |
| <b>Obstojnost pri skladiščenju</b> | <p>v originalni embalaži najmanj 24 mesecev pri temperaturi 5 do 25 °C. Barve v prahu morajo biti skladiščene v hladnih in suhih prostorih.</p> <p>Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.</p> |

#### Uporaba in predelovanje

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Predhodna obdelava</b>         | Podlaga ne sme vsebovati snovi, ki ovirajo oprijem, kot so olje, maščoba, rja, vodni kamen, ostanki mlina, vosek in ostanki ločilnega sredstva. Priporočamo uporabo ustreznih mehanskih postopkov predobdelave (npr. peskanje, mletje) ali kemičnih postopkov predobdelave (npr. fosfatiranje) v skladu z zahtevami. |
| <b>Priporočena debelina sloja</b> | 70-90 µm   |
| <b>Poraba</b>                     | približno 0,1 kg/m <sup>2</sup> , debelina sloja 70 µm <span style="float: right;">teoretična določitev</span>   |
| <b>Priprava</b>                   | Corona   |




## PF1001F

### FREIOTHERM-Barva v prahu Fasadna

#### Strjevanje

Priporočena temperatura objekta 10 min/180 °C.  
Diagram pečenja preizkušen z barvnim tonom RAL 9007.



|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| Objekt Temperatur in °C<br>Object Temperature in °C             | 170 | 180 | 200 |
| Haltezeit Minimum in Minuten<br>Holding time minimum in minutes | 20  | 10  | 6   |
| Haltezeit Maximum in Minuten<br>Holding time maximum in minutes | 30  | 20  | 12  |

#### Opomba o strjevanju

Obarvana površina = pogoji peke z dobrimi končnimi lastnostmi.

Opisani pogoji ustvarjanja temeljnega premaza temeljijo na rezultatih laboratorijskih testov in zato predstavljajo samo kažipot za nastavitve premazovalnikov predelovalnega podjetja. Odgovornost za zagotovitev popolnega utrjevanja premaza nosi predelovalno podjetje. Popolna strditev premaza se preverja s pomočjo reprezentativnih originalnih delov pod serijskimi pogoji z dopolnilnimi analitičnimi preverjanji in testiranjem obstojnosti. Za posvetovanje smo vam z veseljem na voljo.

#### Kompatibilnost

Preveriti je treba združljivost z drugimi prašnimi premazi.

#### Nadaljne predelovanje lakiranih izdelkov

##### Barva za popravila

na zahtevo. Za podrobnosti glej EFD Info št. 4.

**PF1001F****FREIOTHERM-Barva v prahu Fasadna****Mehanske preiskave**

|   |  |  |                 |
|---|--|--|-----------------|
| <b>Opis vzorca</b>                                | Na aluminijasti pločevini Q-Panel AQT, 60-80 µm debelina sloja, 10 minut 180°C temperatura predmeta, izdelek PF1001FRA907. |  |                 |
| <b>"Cross - cut" - preizkus oprijemljivosti</b>   | Gt 0   |  | DIN EN ISO 2409 |
| <b>cupping test</b>                               | >5 mm  |  | DIN EN ISO 1520 |
| <b>Preizkus s prevojem preko trna cilindrično</b> | <=5 mm   |  | DIN EN ISO 1519 |
| <b>Udarni preizkus</b>                            | >29 inch/lb (reverse)  |  | ASTM D2794      |

**Klimatske preiskave**

|   |  |                                 |                        |
|---|--|---------------------------------|------------------------|
| <b>Opis vzorca</b>                        | Na kromirani aluminijasti pločevini Q-Panel AQT izdelek PF1001FRA907 |                                 |                        |
| <b>Kondenzacijska voda - stalna klima</b> | Trajanje stres   | 1000 h                          | DIN EN ISO 6270-2 (CH) |
|   | odstopni re  | <1 mm                           | DIN EN ISO 4628-8      |
| <b>SO2 industrijsko ozračje</b>           | Trajanje stres   | 30 cikli z 0,2 l                | DIN EN ISO 3231        |
|   | območje mehurčko   | 0(S0)                           | DIN EN ISO 4628-2      |
|   | odstopni re  | <=1 mm<br>Značilna vrednost <=3 | DIN EN ISO 4628-8      |
| <b>Test nevtralnega solnega pršila</b>    | Trajanje stres   | 1000 h                          | DIN EN ISO 9227 (NSS)  |
|   | odstopni re  | <1 mm                           | DIN EN ISO 4628-8      |

**Obstojnost na kemikalije**

|                          |   |  |  |
|--------------------------|---|--|--|
| <b>Vplivne dejavnike</b> | Kemična odpornost je odvisna od koncentracije, temperature, časa izpostavljenosti in preskusne metode. To je treba preveriti glede na aplikacijo. |  |  |
|--------------------------|---|--|--|

**Opombe**

|                                |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|
| <b>EFD - Info</b>              | Dodatne tehnične informacije najdete v EFD Info. št. 502.  |  |  |
| <b>Zaščita dela in zdravja</b> | Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.                                 |  |  |
| <b>Pogoji preskušanja</b>      | Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo.<br><br>Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija. |  |  |