

**BD7413M****DURELASTIC-Feinspachtel****Описание продукта**

| | |
|-------------|--|
| Шлифуемость | высокая |
| Подложка | GFK (стеклопластик), Сталь, Литье, Древесина |

Общие характеристики продукта

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| Связующие - основы | ненасыщенная полиэфирная смола, содержащая стирол | |
| сиять визуально | матовый | |
| Вязкость | Пастообразный | |
| Плотность | 1,8 g/ml | теоретический |
| Объемный сухой остаток | 100 % | теоретический |
| Срок хранения | в оригинальной упаковке минимум 8 месяцев от 5 до 25 °C. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок. Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества. | |

Применение и подготовка

| | | |
|---------------------------------------|--|---------------|
| Подготовка поверхности | Основание должно быть очищено от веществ, ухудшающих адгезию, таких как масло, жир, ржавчина, окалина, прокатная окалина, воск и остатки разделительного состава. Древесина должна быть сухой и выдерживать нагрузку. | |
| Указание по использованию | Добавление слишком большого количества отвердителя может привести к изменению цвета в системе покрытия. Интенсивно перемешать шпаклевку с отвердителем и сразу же приступить к нанесению. Время нанесения и затвердевания зависят от температуры, что следует определить на месте с помощью примерно 100 г шпаклевки. | |
| Смесевое соотношение | Смесевое соотношение + 2 % ВРО Отвердитель, красный или прозрачный | |
| Время «жизни» композиции | При обработке следует соблюдать комнатную температуру, температуру материала и формы 6 °C, чтобы избежать помех при отверждении, а также проявлений поднятия. | |
| Время жизнеспособности | макс. 4-5 мин. / 20 °C Время обработки может сокращаться при повышенных температурах, влажности воздуха и/или под давлением. | |
| Расход материала | 100 - 2000 г/м ² средняя толщина испытательного слоя | теоретический |
| Отверждение под действием температуры | возможно до 40 °C (Температура объекта) возможен кратковременный нагрев до 60 °C | |

**BD7413M****DURELASTIC-Feinspachtel****Время высыхания "от пыли"**

Через 10 минут (степень сухости 1)

DIN EN ISO 9117-5

Полное отверждение

после 0,5 - 1 дней (демпфирование маятника)

DIN EN ISO 1522

Очистка рабочих инструментов

с чистящим средством EFD 400312 в течение времени обработки.

Дальнейшая обработка окрашенных деталей**перекрашивание**

возможно после шлифовки. Последующая очистка шлифованной поверхности от веществ ухудшающих адгезию.

Указания**Охрана труда и здоровья**

При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержатся в соответствующих листах безопасности.

Условия испытания

Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию.

Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.