

**ER1912M_HE0052****FREOPOX-Farba podkładowa****Opis produktu**

Technologia produktowa	powłoka 2K na bazie rozpuszczalnika
Zastosowanie branża	np. w branży budowy pojazdów
Zastosowanie	nadaje się jako promotor przyczepności
Podatność na powlekanie innymi lakierami	malowanie "mokrym na mokre"
Ochrona antykorozyjna	bardzo dobry
Podłoże	stal, stal szlachetna, aluminium, Stal galwanizowana

Właściwości produktu

Baza	żywica epoksydowa	
Kolor	zgodnie z RAL 840 HR inne kolory na zapytanie	
Błyszczec wizualnie	matowy	
Lepkość	1300-2300 mPa*s, trzpień 4, 60 Lłość obrotów	DIN EN ISO 2555
Gęstość	1,25-1,45 g/ml po dodaniu utwardzacza	teoretycznie
Części stałe	59-63 % po dodaniu utwardzacza	teoretycznie
Części stałe objętościowo	35-45 % po dodaniu utwardzacza	teoretycznie
Produkt referencyjny	Podane wartości odnoszą się do produktu ER1912MRU735.	
Magazynowanie	w oryginalnym opakowaniu 24 miesiące przy temperaturze magazynu od 5 do 25 °C. Otwarte opakowania zużyć w możliwie krótkim czasie. Minimalny czas przydatności określony jest na opakowaniu. Składowanie powyżej podanego czasu nie oznacza, że towar jest niezdatny do użytku. Jednak dla zapewnienia wysokiej jakości, należy przed zastosowaniem sprawdzić właściwości produktu.	

Zastosowanie i technologia

Przygotowanie powierzchni	Podłoże musi być wolne od substancji zmniejszających przyczepność, takich jak olej, tłuszcz, rdza, zgorzelina, zgorzelina walcownicza, wosk i pozostałości środków antyadhezyjnych. Zalecamy stosowanie odpowiednich procesów mechanicznej obróbki wstępnej (np. śrutowanie, szlifowanie) lub chemicznej obróbki wstępnej (np. fosforanowanie) zgodnie z wymaganiami.	
System	Podłoże	stal
	Podkład	ER1912M Proporcje mieszania 5:1 HE0052 Grubość suchej powłoki 70-90 µm

Nasze karty techniczne mają za zadanie doradztwo zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Jednakże wskazówki te nie zwalniają od obowiązku poddania naszych wyrobów własnym próbom pod względem ich przydatności do planowanych procesów i dziedzin zastosowania. Sprzedaż naszych wyrobów odbywa się zgodnie z obowiązującymi u nas warunkami handlowymi i warunkami dostawy.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

Strona 1/3 | Wersja 2

Data aktualizacji: 16 sie 2024

Wydrukowano dnia: 19 sie 2024

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland
+49 77071510
www.freilacke.de | info@freilacke.de



ER1912M_HE0052

FREOPOX-Farba podkładowa

	lakier nawierzchniowy	UR1449G	
		stosunek mieszania 7:1 HU0140	
		grubość suchej powłoki 40-60 µm	
Wskazówka przed zastosowaniem	Przed zastosowaniem dobrze wymieszać (np. w mieszalniku).		
Utwardzacz	HE0052		
Stosunek mieszania	Części wagowe 5:1		
	Części głośności 3,08:1		
Rozcieńczalnik	Rozcieńczalnik EFD 400424		
Warunki nakładania farby	od 10 °C do 25 °C		
Czas przetwarzania	max. 24 godzin / 20 °C czas przetwarzania może się skrócić przy podwyższonych temperaturach i/lub pod naciskiem.		
Natrysk - Airless	w lepkości dostarczonej po dodaniu utwardzacza		
Natrysk - wysokie ciśnienie	w lepkości dostawy po dodaniu utwardzacza		
Malowanie pędzlem	w lepkości dostarczonej po dodaniu utwardzacza		
Wydajność teoretyczna	bez strat nanoszenia 255-265 g/m ² grubość warstwy 80 µm po dodaniu utwardzacza		teoretycznie
Suszenie piecowe	możliwe do 80 °C (temperatury obiektu)		
Suszenie na powietrzu	20 °C, 50 % względna wilgotność powietrza		
Suszenie pyłowe	po 25 minutach (stopień wysuszenia 1)		DIN EN ISO 9117-5
Suchość dotykowa	po 4 godzinach (stopień wysuszenia 4)		DIN EN ISO 9117-5
Pełne utwardzenie	po 10 dzień/dni (tłumienie wahadła)		DIN EN ISO 1522
Czyszczenie narzędzi roboczych	z rozcieńczalnikiem EFD 400424 w czasie przeróbki.		

Dalsza obróbka lakierowanych elementów

Malowanie	po 20 min. / 20 °C Przy czasie schnięcia wynoszącym =>3 dni / 20 °C należy przetestować możliwość ponownego powlekania.
------------------	--

Wskazówki

Utwardzacz alternatywny	do nakładania wałkiem	10:1 HE0915
	dla szybszego suszenia	5:1 HE0168
EFD Info	Dalsze informacje techniczne można znaleźć w EFD Info. No. 170.	



ER1912M_HE0052

FREOPOX-Farba podkladowa

Praca i ochrona zdrowia

Przy stosowaniu lakierów należy zastosować standardowe środki ostrożności i ochrony osobistej. Dalsze wskazówki dotyczące niebezpiecznych substancji, danych odnośnie bezpieczeństwa i zaleceń dla ochrony zdrowia i środowiska zostały zamieszczone w karcie charakterystyki.

Warunki badania

Wszystkie dane są oparte na bazie standardowego klimatu 23/50 DIN EN 23270. Wszystkie dane są oparte na naszych doświadczeniach i znajomości produktu. Na sam proces aplikacji nie mamy wpływu. W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Dane w niniejszej karcie technicznej są jedynie wytycznymi i nie stanowią żadnej specyfikacji.