



## FREIOTHERM-ATL-hitro delujoc

### WA4103HRU916

<b>Lastnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anodno ločljiva 1K-elektro potopna barva</li> <li>■ Uporaba, npr. v panogi Gradnja in sanitarije</li> <li>■ Dodajna pasta, delno nevtralizirana</li> <li>■ Temeljni nanos</li> </ul>														
<b>Tehnično / Fizikalni Podatki</b>	<table border="1"> <tr> <td>■ Osnova vezivnega sredstva</td> <td>Akrilna smola</td> </tr> <tr> <td>■ Barvni ton</td> <td>prometno bela Po predloženi barvni predlogi (npr. RAL)</td> </tr> <tr> <td>■ Suha snov DIN EN ISO 3251</td> <td>68-72 %</td> </tr> <tr> <td>■ Gostata teoretična določitev</td> <td>1,23 g/cm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>■ MEQ-Base-število DIN EN ISO 15880</td> <td>25-32</td> </tr> <tr> <td>■ Viskoznost</td> <td>5000-10000 mPa.s</td> </tr> <tr> <td>■ Debelina testnega nanosa</td> <td>20-25 µm</td> </tr> </table>	■ Osnova vezivnega sredstva	Akrilna smola	■ Barvni ton	prometno bela Po predloženi barvni predlogi (npr. RAL)	■ Suha snov DIN EN ISO 3251	68-72 %	■ Gostata teoretična določitev	1,23 g/cm <sup>3</sup>	■ MEQ-Base-število DIN EN ISO 15880	25-32	■ Viskoznost	5000-10000 mPa.s	■ Debelina testnega nanosa	20-25 µm
■ Osnova vezivnega sredstva	Akrilna smola														
■ Barvni ton	prometno bela Po predloženi barvni predlogi (npr. RAL)														
■ Suha snov DIN EN ISO 3251	68-72 %														
■ Gostata teoretična določitev	1,23 g/cm <sup>3</sup>														
■ MEQ-Base-število DIN EN ISO 15880	25-32														
■ Viskoznost	5000-10000 mPa.s														
■ Debelina testnega nanosa	20-25 µm														
<b>Mehanski preizkusi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ na železofosfatiranju</li> <li>■ "Cross - cut" - preizkus oprijemljivosti DIN EN ISO 2409</li> </ul>														
<b>Preizkus obstojnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ na železofosfatiranju</li> <li>■ Kondenzacijska voda - stalna klima DIN EN ISO 6270-2 (CH)</li> </ul>														
<b>Priprava in uporaba</b> Ovisno od naprave in objekta	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Predhodna obdelava</b> Površina materiala mora biti brez snovi, ki preprečujejo oprijem: npr. olja, masti, rja, škaja, valjarniška skorja, voski ali ostanki ločevalcev.</li> <li>■ Stopnja sijaja DIN EN ISO 2813</li> <li>■ pH vrednost</li> <li>■ Prevodnost</li> <li>■ Suha snov DIN EN ISO 3251</li> <li>■ MEQ-Base-število DIN EN ISO 15880</li> <li>■ Delež organskih topil</li> <li>■ Temperatura kopeli</li> <li>■ čas oslojevanja</li> <li>■ Ločevalna napetost</li> <li>■ <b>Napotki za zaščito pri delu in varstvo zdravja</b> Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz</li> </ul>														

Naši tehnični listi svetujejo po trenutnem stanju poznavanja. Ta navodila pa vas kljub temu obvezujejo, da sami preizkusite naše izdelke glede na njihovo primernost za nameravani postopek in uporabo. Prodaja naših izdelkov je v skladu z našimi poslovnimi, odpremnimi in plačilnimi pogoji.

Stran: 1 / 2  
Verzija: 0  
09.08.2020

DIN EN ISO 9001  
IATF 16949  
EMAS

**Emil Frei GmbH & Co. KG**  
Döggingen  
Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen | GERMANY  
Phone +49 [0] 7707.151-0  
Fax +49 [0] 7707.151-238  
www.freilacke.de  
info@freilacke.de



## FREIOTHERM-ATL-hitro delujoc WA4103HRU916


ustreznih varnostnih listov.

### Utrjevanje

- **Temperatura objekta**  
Priporočena temperatura pečenja 20 Min./130 °C

zelena šrafura = pogoji pečenja z dobrimi končnimi lastnostmi

Objekt Temperatur   °C Object Temperature   °C	120	135	150
Haltezeit Minimum   Minuten Holding time minimum   Minutes	30	22,5	15
Haltezeit Maximum   Minuten Holding time maximum   Minutes	40	30	20



### Obstojnost pri skladiščenju

- 1 izmenjava na leto

V originalni embalaži najmanj 12 mesecev pri temperaturi 5 do 25°C. Ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej.

Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.

### Posebna opozorila

- **Preizkusni pogoji**  
Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.