

**BD7560XRU999****DURELASTIC-Amin-Gyorsító****Termékismertető****Terméktechnológia**

Kötésgyorsító BPO edzős rendszerhez

Általános terméktulajdonságok**Viszkozitás**

350 mPa*s

Fajsúly

1,0 +/- 0,05 g/ml

elméleti

Szilárdanyagtartalom

ca. 70 %

elméleti

Tárolhatóság

kb. 6 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten Száraz hűvös helyen tárolandó. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.

A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.

Alkalmazás és feldolgozás**Megjegyzés használat előtt**

A gyorsítót és a keményítőt külön-külön kell összekeverni a kikeményedési hibák és reakciók elkerülése érdekében.

Keverési arány

Termékek BD7560XRU999
Súly alkatrészek 0,1 - 1,0 %

Hígítás

EFD-hígító 400900

A munkaberendezések tisztítása

EFD-tisztítószerrel 400906 a feldolgozási időn belül.

Figyelmeztetés**Munka- és egészségvédelem**

A szokásos szellőztetési és egyénvédelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetőek el.

Vizsgafeltételek

Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.

Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.