

**HU0150****EFDEDUR-Trdilec pokrivno vodni****Opis izdelka**

Tehnologija proizvoda	Trdilec za poliuretanske premaze
Lastnosti	počasna nastavitev

Splošne lastnosti izdelka

Osnova vezivnega sredstva	alifatski poliizocianat		
Barvni ton	brezbarvna		
Viskoznost	Čas pretoka 40-50 sek., 4 mm pretočna posoda	DIN 53211	
Gostota	1,07-1,13 g/ml	teoretična določitev	
Suha snov	79-81 %	teoretična določitev	
Volumen trdnih delcev	680-700 ml/kg	teoretična določitev	
Obstojnost pri skladiščenju	v originalni embalaži najmanj 12 mesecev pri temperaturi 5 do 25 °C.Ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej.		
	Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.		

Uporaba in predelovanje

Opomba pred uporabo	Pred uporabo dobro premešajte ali homogeno zmešajte sestavine (npr. s hitrim mešalnikom).
Delovna temperatura	Temperatura prostora 18-25 °C relativna vlaga 40-60 %
Čiščenje delovnih naprav	Trdila ni mogoče mešati z vodo! Čiščenje je treba izvesti z organskimi topili.

Opombe

Zaščita dela in zdravja	Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.
Pogoji preskušanja	Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo. Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.