



BD7529X

DURELASTIC-UP-GP-Pigmentpaste

Produktbeschreibung

Eigenschaft	farbstark
Pigmentgehalt	hochkonzentriert

Allgemeine Produkteigenschaften

Bindemittelbasis	ungesättigtes Polyesterharz styrolfrei	
Farbton	nach RAL 840 HR andere Farbtöne auf Anfrage	
Viskosität	Auslaufzeit 30 - 40 Sek., 4 mm Auslaufbecher	DIN 53211
Dichte	ca. 2,0 g/cm ³ je nach Farbton	theoretisch
Festkörper	ca. 89 %	theoretisch
Lagerbeständigkeit	im Originalgebinde mindestens 11 Monate bei 5 bis 25 °C. Anbruchgebinde sind kurzfristig zu verarbeiten.	
	Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen Charge ist auf dem Produktetikett angegeben. Eine Lagerung über den angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaften ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich.	

Anwendung und Verarbeitung

Hinweis vor Verwendung	Vorversuche durchführen, Pigmente können je nach Farbton die Topfzeiten verzögern oder verlängern.
Anwendung	in Lieferviskosität. 2 - 5 % zur Einfärbung von Harzen 10 - 15 % zur Einfärbung von Deckschichtharzen
Reinigung der Arbeitsgeräte	EFD-Reinigungsmittel 400906

Hinweise

Arbeits- und Gesundheitsschutz	Die beim Umgang mit Beschichtungsstoffen üblichen Vorsichtsmaßnahmen und der persönliche Schutz bei der Verarbeitung sind zu beachten. Nähere Hinweise zu gefährlichen Stoffen, sicherheitstechnischen Daten und Empfehlungen für den Gesundheits- und Umweltschutz können aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.
Prüfbedingungen	Alle Aussagen basieren auf Normklima 23/50 DIN EN 23270. Diese Angaben beruhen auf unseren Produktkenntnissen und Erfahrungen. Auf die Applikation selbst haben wir keinen Einfluss. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen zur Verfügung. Die Angaben in diesem Datenblatt sind Richtwerte und stellen keine Spezifikation dar.