



## WK4036HRU999 FREIOTHERM-KTL-specijal

### Opis proizvoda

<b>Tehnologija proizvoda</b>	katodno odvojiva 2K-elektrno potopna boja
<b>Primjena u industriji</b>	Upotreba npr. u panozi Usluge lakiranja
<b>Karakteristika</b>	Nanošenje debljih slojeva
<b>Vrsta paste</b>	Prozirna pasta, u potpunosti neutralizirana

### Opšta svojstva proizvoda

<b>Osnova vezivnog sredstva</b>	Epoksidna smola, modificirana	
<b>MEQ/s-broj</b>	26-34 mmol/100g	DIN EN ISO 15880
<b>Gustoća</b>	1,0-1,2 g/cm <sup>3</sup>	teoretski
<b>Suha tvar</b>	36-38 %	teoretski
<b>Postojanost kod skladištenja</b>	u originalnoj ambalaži najmanje 6 mjeseci pri temperaturi 5 do 25 °C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije.	
	Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.	

### Upotreba i prerada

<b>Pretpriprema</b>	Podloga ne smije sadržavati tvari koje oštećuju prianjanje kao što su ulje, mast, hrđa, kamenac, mlinski kamenac, vosak i ostaci sredstva za odvajanje. Preporučamo korištenje prikladnih mehaničkih procesa predobrade (npr. pjeskarenje, mljevenje) ili kemijskih postupaka predobrade (npr. fosfatiranje) u skladu sa zahtjevima.
<b>Omjer mješanja</b>	Proizvodi WK4036HRU999 : WK4737HI1147 težinski dio 4 : 1
<b>Promet</b>	1 Godišnji promet Kako bi se osigurala stabilnost kupke, a time i kvaliteta premaza, mora se poštivati navedeni promet (razmjena krutih tvari u ETL spremniku).

### Primjedbe

<b>Zaštita rada i zdravlja</b>	Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezane za opasne tvari, sigurnostno tehničke informacije i preporuke za zdravje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.
<b>Uvjeti ispitivanja</b>	Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.  Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.