



## FREOPOX-vizes bázisú edzo HE0177

<b>Tulajdonságok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edző Epoxy bevonatrendszerhez</li> </ul>
<b>Műszaki / Fizikai Adatok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gyanta Polyamin</li> <li>Szín sárgás</li> <li>Viszkozitás DIN 53211 ( Egykori) Kifolyási idő 45-65 másodperc 4 mm átfolyó/mérőpohárral</li> <li>pH-érték 10,5-11,5</li> <li>Sűrűség számolt 1,02-1,08 g/ml</li> <li>Szilárdanyagtartalom számolt 29-31 %</li> <li>Szilárdtest-térfogat számolt 240-260 ml/kg</li> </ul>
<b>Alkalmazás / felhasználás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alkalmazás előtt jól felkeverni ill. A komponenseket homogéneen elkeverni (pl.: Gyorskeverővel) . A hártaképződés elkerülésére a vízzel együtt.</li> <li>Feldolgozási feltételek Szoba hőmérséklet 18-25 °C Relatív levegőpáratartalom 40-60 %</li> <li>A munkaberendezések tisztítása Egyből vízzel - lehetséges 5-10 % (súly) EFD tisztítószer 400916 hozzáadagolás. A beszáradt munkaberendezések organikus oldószerrel tisztíthatók pl.: EFD 400424 higító.</li> <li><b>Égés- és egészségvédelmi és biztonsági tanácsok</b> A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságttechnikai Adatlapon érhetőek el.</li> </ul>
<b>Tárolhatóság</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.</li> <li>A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.</li> </ul>
<b>Különleges megjegyzések</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Teszt körülmények</b> Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.</li> <li>Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.</li> </ul>

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.

Oldal: 1 / 1  
Változat: 0  
11.04.2021

DIN EN ISO 9001  
IATF 16949  
EMAS

**Emil Frei GmbH & Co. KG**  
Döggingen  
Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen | GERMANY  
Phone +49 [0] 7707.151-0  
Fax +49 [0] 7707.151-238  
www.freilacke.de  
info@freilacke.de