



HU0444

EFDEDUR-Härter für Hydrolack

Описание продукта

Технология продукта	Отвердитель для полиуретановых материалов
Свойства	Стандарт

Общие характеристики продукта

Связующие - основы	алифатический полиизоцианат	
Цвет	farblos	
Вязкость	Время истечения 16-18 сек., 4 мм расходомер	DIN 53211
Плотность	1,00-1,06 g/ml	теоретический
Сухой остаток	66-68 %	теоретический
Объемный сухой остаток	574-594 ml/kg	теоретический
Срок хранения	в оригинальной упаковке минимум 12 месяцев от 5 до 25 °C. Беречь от мороза. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок. Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.	

Применение и подготовка

Указание по использованию	Перед использованием хорошо перемешать или смешать компоненты до однородного состояния (например, с помощью высокоскоростного миксера).
Время «жизни» композиции	Температура окружающей среды 18-25 °C относительная влажность 40-60 %
Очистка рабочих инструментов	Отвердитель не смешивается с водой! Очистку следует выполнять органическими растворителями.

Указания

Охрана труда и здоровья	При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержаться в соответствующих листах безопасности.
Условия испытания	Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию. Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.