



BD7290X

DURELASTIC-Top Coat

Opis izdelka

Tehnologija proizvoda	2K-PU nanos brez topil
Odpornost proti svetlobi in vremenu	zelo dobro
Odpornost proti kemikalijam	Dobra, proti slabim kislinam in bazam. Pogojno dobra, pogojno dobra proti organskim topilom.
Podlaga	CFK (plastika, ojačana z ogljikovimi vlakni), mineralna

Splošne lastnosti izdelka

Barvni ton	brezbarvna	
Viskoznost	900 mPa*s	
Gostota	1,1 g/ml	teoretična določitev
Suha snov	ca. 100 % po dodatku trdilca	teoretična določitev
Obstojnost pri skladiščenju	V originalni embalaži najmanj 15 mesecev, dokler je originalna embalaža tesno zaprta in skladiščena pri temperaturi 5 do 25°C.	
	Odprto embalažo uporabiti v čim krajšem času. Datum najkrajše obstojnosti vsakokratne sarže je naveden na etiketi izdelka. Skladiščenje preko navedenega časovnega obdobja ne pomeni nujno, da je barva neuporabna. Preverjanje lastnosti, ki so potrebne za vsakokratni namen uporabe pa je v tem primeru vendarle nujno zaradi zagotavljanja kvalitete.	

Uporaba in predelovanje

Predhodna obdelava	Podlaga ne sme vsebovati snovi, ki ovirajo oprijem, kot so olje, maščoba, rja, vodni kamen, ostanki mlina, vosek in ostanki ločilnega sredstva. Če je primerno se lahko uporabi temeljna barva za boljši oprijem.
Opomba pred uporabo	Pred uporabo dobro premešajte oz. homogeno zmešajte sestavine (npr. s hitrim mešalnikom). Priporočljivo je, da zmešani material ponovno prelijete, da preprečite napake pri mešanju. Izogibajte se stiku z vodo in topili pred in med mešanjem. Že majhne količine imajo učinek pospeševanja na proces strjevanja. (= skrajšanje časa predelave)
Trdilec	HD0233
Mešalno razmerje	Deli po masi 100 : 66
Redčilo	Razredčenje EFD 400450
Delovna temperatura	od > 15 °C do 40 °C
Uporabnost	maks. ca. 15 min. / 20 °C Čas predelave se lahko pri povišanih temperaturah, vlažnosti zraka in/ali pod tlakom skrajša.



BD7290X

DURELASTIC-Top Coat

Brizganje - airless mazanje	po dodatku trdila in pribl. 10-30 % dodatka razredčila v dobavni viskoznosti	
Poraba	250 - 1000 g/m ² povprečna debelina preskusne plasti	teoretična določitev
Prašno suho	po 30 minutah (stopnja suhosti 1)	DIN EN ISO 9117-5
Čiščenje delovnih naprav	Takoj z organskimi topili, otrdele ostanke je možno odstraniti le mehansko.	

Opombe

Alternativni trdilec	100 : 68 HD0261
Zaščita dela in zdravja	Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.
Pogoji preskušanja	Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo. Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.