

**WK4074HRU999****FREIOTHERM-CATA-Pâte transparente****Description Produit**

<b>Technologie du produit</b>	electrophorèse bicomposant cathodique
<b>Application branche</b>	ex. dans la branche "machine outil et divers appareils"
<b>Type de pâte</b>	Pâte d'adjonction transparente, totalement neutralisée

**Propriétés générales du produit**

<b>Liant de base</b>	Résine époxy modifiée	
<b>Teintes</b>	incolore	
<b>Valeur MEQ</b>	30-40 mmol/100g	DIN EN ISO 15880
<b>Densité</b>	1,0-1,2 g/cm <sup>3</sup>	théorique
<b>Extrait sec</b>	37-39 %	théorique
<b>Stabilité au stockage</b>	9 mois dans son emballage d'origine, à une température de stockage entre 5 à 25 °C. Protéger du gel. Les emballages ouverts sont à utiliser dans bref délai.  La date de péremption de chaque lot est indiquée sur l'étiquette. En cas de stockage dépassant la date de péremption, il est nécessaire de faire réaliser un contrôle du produit, afin de vérifier ses caractéristiques physico-chimiques conformément à l'assurance qualité.	

**Utilisation et mise en oeuvre**

<b>Préparation de surface</b>	Le support doit être exempt de substances nuisant à l'adhérence telles que l'huile, la graisse, la rouille, le tartre, la calamine, la cire et les résidus d'agent de démoulage. Nous recommandons l'utilisation de procédés de prétraitement mécaniques appropriés (par exemple, sablage, broyage) ou de procédés de prétraitement chimiques (par exemple, phosphatation) selon les exigences.
<b>Rapport de mélange</b>	Produits WK4074HRU999 : WK4714HG2046 Parties en poids 2,5 : 1
<b>Chiffre d'affaires</b>	1 Chiffre d'affaires annuel Pour garantir la stabilité du bain et donc la qualité du revêtement, le chiffre d'affaires spécifié (échange de solides du réservoir) doit être respecté.

**Indications**

<b>Protection du travail et de la santé</b>	Les mesures habituelles de précautions et de protections du personnel sont à respecter lors de la manipulation et de l'utilisation des peintures poudres. Vous trouverez dans la fiche de données de sécurité tous les renseignements nécessaires concernant les produits dangereux, ainsi que les recommandations sur la santé et l'environnement.
---	---



## WK4074HRU999

### FREIOTHERM-CATA-Pâte transparente

#### Conditions d'essai

Toutes les déclarations sont basées Conditions normalisées 23/50 DIN EN 23270. Ces informations reposent sur la connaissance et l'expérience des produits. Nous n'avons aucune influence sur l'application des produits. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Les données de cette fiche technique sont des valeurs de référence et ne représentent aucune spécification.