

**BD7550****DURELASTIC-Beschleuniger****Описание продукта**

Технология продукта	Катализатор на базе октоата кобальта
---------------------	--------------------------------------

Общие характеристики продукта

Вязкость	Время истечения 12 - 15 сек., 4 мм расходомер	DIN 53211
Плотность	0,95 +/- 0,05 g/ml	теоретический
Сухой остаток	са. 44 %	теоретический
Срок хранения	в оригинальной упаковке минимум 6 месяцев от 5 до 25 °C. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок. Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.	

Применение и подготовка

Указание по использованию	Чтобы избежать химической реакции и проблем с отверждением, оба компонента - катализатор и отвердитель - следует смешивать отдельно.
Смесевое соотношение	Продукты BD7550 Весовые доли 0,2 - 2,0 %
Разбавитель	Растворитель EFD 400900
Очистка рабочих инструментов	с чистящим средством EFD 400906 в течение времени обработки.

Указания

Охрана труда и здоровья	При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержаться в соответствующих листах безопасности.
Условия испытания	Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию. Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.