



## KP1053H

### EFD-Peinture pour retouche

#### Description Produit

<b>Technologie du produit</b>	vernis monocouche à base de solvants
<b>Utilisation</b>	pour la réparation de petits éclats de peintures provenant du transport et du montage
<b>Séchage</b>	Rapide
<b>Séchage à coeur</b>	séchage à coeur rapide

#### Propriétés générales du produit

<b>Liant de base</b>	Combinaison de résine polymère/co-liant	
<b>Teintes</b>	Toutes teintes courantes	
<b>Briller visuellement</b>	satiné mat	
<b>Viscosité</b>	Temps d'écoulement 110-130 sec., 4 coupelle d'écoulement mm	DIN 53211
<b>Densité</b>	0,9-1,2 g/ml	théorique
<b>Extrait sec</b>	33-45 %	théorique
<b>Taux volumique d'extrait sec</b>	26-31 %	théorique
<b>Produit de référence</b>	Les valeurs spécifiées se réfèrent au produit KP1053HI1269.	
<b>Stabilité au stockage</b>	24 mois dans son emballage d'origine, à une température de stockage entre 5 à 25 °C. Les emballages ouverts sont à utiliser dans bref délai.	
	La date de péremption de chaque lot est indiquée sur l'étiquette. En cas de stockage dépassant la date de péremption, il est nécessaire de faire réaliser un contrôle du produit, afin de vérifier ses caractéristiques physico-chimiques conformément à l'assurance qualité.	

#### Utilisation et mise en oeuvre

<b>Préparation de surface</b>	Le support doit être exempt de substances nuisant à l'adhérence telles que l'huile, la graisse, la rouille, le tartre, la calamine, la cire et les résidus d'agent de démoulage. Nous recommandons l'utilisation de procédés de prétraitement mécaniques appropriés (par exemple, sablage, broyage) ou de procédés de prétraitement chimiques (par exemple, phosphatation) selon les exigences.	
<b>Indication avant l'utilisation</b>	Bien remuer avant utilisation, mélanger de façon homogène ( par exemple: un mélangeur à grande vitesse).	
<b>Diluant</b>	Diluant EFD 400500 Diluant EFD 400474	
<b>Température d'utilisation</b>	de 10 °C à 25 °C	
<b>Pulvérisation Haute Pression</b>	20-30 sec. / 4 mm Coupelle de débit Buse 1,2-1,8 mm Pression d'injection 3-5 bar	DIN 53211

Les informations fournies dans les fiches techniques ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances techniques en notre possession à la date en question. Toutefois ces indications n'exemptent pas de tester nos produits, pour déterminer si le produit en question est adapté à l'usage et aux performance auquel il est destiné. La vente de nos produits est effectuée selon nos conditions commerciales et de livraison.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

Page 1/2 | Version 0

Date de révision: 30 août 2024

Date d'impression: 30 août 2024

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland  
+49 77071510

[www.freilacke.de](http://www.freilacke.de) | [info@freilacke.de](mailto:info@freilacke.de)

**KP1053H****EFD-Peinture pour retouche****pinceau**

à viscosité de livraison

**Séchage air**

20 °C, 50 % humidité relative

**Séchage four**possible jusqu'à 70 °C (température objet)  
exposition de courte durée possible jusqu'à 200 °C**Nettoyage du matériel**

Diluant EFD 400500

**Traitement ultérieur des pièces peintes****Repeindre**

possible après meulage

**Indications****EFD-Info**

Vous trouverez de plus amples informations techniques dans l'EFD Info. n° 170.

**Test d'adhérence**

En raison des différents systèmes de revêtement FREI et du vieillissement de la peinture présente, nous recommandons de procéder à un test d'adhérence.

**Protection du travail et de la santé**

Les mesures habituelles de précautions et de protections du personnel sont à respecter lors de la manipulation et de l'utilisation des peintures poudres. Vous trouverez dans la fiche de données de sécurité tous les renseignements nécessaires concernant les produits dangereux, ainsi que les recommandations sur la santé et l'environnement.

**Conditions d'essai**

Toutes les déclarations sont basées Conditions normalisées 23/50 DIN EN 23270. Ces informations reposent sur la connaissance et l'expérience des produits. Nous n'avons aucune influence sur l'application des produits. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Les données de cette fiche technique sont des valeurs de référence et ne représentent aucune spécification.