




## FREOPOX-hydro-základ WE1935M/HE0041

<b>Vlastnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vodou ředitelný 2K nátěr</li> <li>■ Použití např. v branži výroby vozidel</li> <li>■ Rychlé zasychání</li> <li>■ Velmi dobrá antikorozní ochrana</li> <li>■ Proces "mokré do mokrého"</li> <li>■ Schopnost přebroušení</li> <li>■ Schopnost rychlého přelakování</li> <li>■ Dobrá přilnavost na oceli a nekovech</li> </ul>																																		
<b>Technická/ Fyzikální Data</b>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>■ Pojivová báze</td> <td>Epoxidová pryskyřice smáčená polyaminem</td> </tr> <tr> <td>■ Barevný odstín</td> <td>Všechny běžné odstíny</td> </tr> <tr> <td>■ Stupeň lesku DIN EN ISO 2813</td> <td>mat 40-50 Úhel 85°</td> </tr> <tr> <td>■ Viskozita</td> <td>2000-2400 mPa.s/ Vřetenno 5 60 otočení/ Min.</td> </tr> <tr> <td>■ Tužidlo</td> <td>HE0041 Viz technický list</td> </tr> <tr> <td>■ Poměr míchání</td> <td>Hmotnostní díly 8:1</td> </tr> <tr> <td>■ Poměr míchání</td> <td>Objemové díly 6,3:1</td> </tr> <tr> <td>■ Ředění</td> <td>demi voda</td> </tr> <tr> <td>■ pH</td> <td>8,0-9,0</td> </tr> <tr> <td>■ Hustota teoretický údaj</td> <td>1,32-1,42 g/ml</td> </tr> <tr> <td>■ Hustota teoretický údaj</td> <td>1,28-1,38 g/ml poi přidání tužidla</td> </tr> <tr> <td>■ Pevné částice teoretický údaj</td> <td>60,7-61,7 %</td> </tr> <tr> <td>■ Pevné částice teoretický údaj</td> <td>58,5-59,8 % poi přidání tužidla</td> </tr> <tr> <td>■ Objem pevných částic teoretický údaj</td> <td>322-342 ml/kg</td> </tr> <tr> <td>■ Objem pevných částic teoretický údaj</td> <td>327-347 ml/kg poi přidání tužidla</td> </tr> <tr> <td>■ Množství nanášení teoretický, bez aplikačních ztrát</td> <td>173-183 g/m<sup>2</sup>, Tloušťka nátěru 60 μm Poi přidání tužidla</td> </tr> <tr> <td>■ Odstín, od něhož jsou hodnoty odvozeny</td> <td>Odstín WE1935MRU124</td> </tr> </tbody> </table>	■ Pojivová báze	Epoxidová pryskyřice smáčená polyaminem	■ Barevný odstín	Všechny běžné odstíny	■ Stupeň lesku DIN EN ISO 2813	mat 40-50 Úhel 85°	■ Viskozita	2000-2400 mPa.s/ Vřetenno 5 60 otočení/ Min.	■ Tužidlo	HE0041 Viz technický list	■ Poměr míchání	Hmotnostní díly 8:1	■ Poměr míchání	Objemové díly 6,3:1	■ Ředění	demi voda	■ pH	8,0-9,0	■ Hustota teoretický údaj	1,32-1,42 g/ml	■ Hustota teoretický údaj	1,28-1,38 g/ml poi přidání tužidla	■ Pevné částice teoretický údaj	60,7-61,7 %	■ Pevné částice teoretický údaj	58,5-59,8 % poi přidání tužidla	■ Objem pevných částic teoretický údaj	322-342 ml/kg	■ Objem pevných částic teoretický údaj	327-347 ml/kg poi přidání tužidla	■ Množství nanášení teoretický, bez aplikačních ztrát	173-183 g/m <sup>2</sup> , Tloušťka nátěru 60 μm Poi přidání tužidla	■ Odstín, od něhož jsou hodnoty odvozeny	Odstín WE1935MRU124
■ Pojivová báze	Epoxidová pryskyřice smáčená polyaminem																																		
■ Barevný odstín	Všechny běžné odstíny																																		
■ Stupeň lesku DIN EN ISO 2813	mat 40-50 Úhel 85°																																		
■ Viskozita	2000-2400 mPa.s/ Vřetenno 5 60 otočení/ Min.																																		
■ Tužidlo	HE0041 Viz technický list																																		
■ Poměr míchání	Hmotnostní díly 8:1																																		
■ Poměr míchání	Objemové díly 6,3:1																																		
■ Ředění	demi voda																																		
■ pH	8,0-9,0																																		
■ Hustota teoretický údaj	1,32-1,42 g/ml																																		
■ Hustota teoretický údaj	1,28-1,38 g/ml poi přidání tužidla																																		
■ Pevné částice teoretický údaj	60,7-61,7 %																																		
■ Pevné částice teoretický údaj	58,5-59,8 % poi přidání tužidla																																		
■ Objem pevných částic teoretický údaj	322-342 ml/kg																																		
■ Objem pevných částic teoretický údaj	327-347 ml/kg poi přidání tužidla																																		
■ Množství nanášení teoretický, bez aplikačních ztrát	173-183 g/m <sup>2</sup> , Tloušťka nátěru 60 μm Poi přidání tužidla																																		
■ Odstín, od něhož jsou hodnoty odvozeny	Odstín WE1935MRU124																																		
<b>Podklad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ocel, pasivovaná resp. předpovrchově upravená</li> </ul>																																		
<b>Předúprava</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Podklad nesmí obsahovat přilnavost narušující látky jako např. oleje, mastnoty, rez, okuje, válcovní povlak, vosky a separační zbytky. Pro zjištění vhodnosti laku pro podklad doporučujeme provést zkoušky.</li> </ul>																																		


Naše technické listy mají poskytovat rady dle stavu našich aktuálních znalostí. Tyto pokyny Vás však nezprošťují potřeby vlastních zkoušek našeho produktu na vhodnost Vašeho záměru použití a aplikace. Prodej našich produktů podléhá ustanovením našich obchodních a dodacích podmínek.



## FREOPOX-hydro-základ WE1935M/HE0041

	U vyšších požadavků doporučujeme: pro antikorozní ochranu - např. fosfátování pro přilnavost - např. tryskání, moření, broušení	
<b>Návrh skladby</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Podklad na tryskaném ocelovém plechu</li> <li>■ Základ WE1935MRU124 Poměr míchání 8:1/ HE0041 Tloušťka suchého filmu 60 µm</li> <li>■ Krycí lak WU1488GRG743 Poměr míchání 3,3:1/ HU0448 Tloušťka suchého filmu 70 µm</li> </ul>	
<b>Mechanická zkouška</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zkouška mřížkovým řezem Gt 0 DIN EN ISO 2409</li> </ul>	
<b>Test odolnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kondenzátové konstatní klima 240 Hodin DIN EN ISO 6270-2 (CH) Stupeň puchýřů 0 (S 0) DIN EN ISO 4628-2</li> <li>■ Zkouška v solné mlze (NSS) 744 Hodin DIN EN ISO 9227 Průnik Wb &lt; 1 mm DIN EN ISO 4628-8</li> <li>■ Odolnost na teplotu Krátkodobá zátěž 120°C</li> <li>■ Odolnost na chemikálie Musí být odzkoušena. Teplota a koncentrace chemikálie má silný vliv na zkušební výsledky</li> </ul>	
<b>Zpracování a použití</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Před použitím dobře promíchejte resp. komponenty homogenně smíchejte (např. rychlomíchačem). Pro zabránění tvorby škráloupu převrstvěte vodou Tloušťka suchého filmu nesmí překročit 250 µm - nebezpečí tvorby reaktivních bublin</li> <li>■ Teplota objektu 10-30 °C</li> <li>■ Zpracovatelské podmínky Pokojová teplota 18-25 °C relativní vlhkost vzduchu 40-60 %</li> <li>■ Doba zpracování max. 5 hod./ 20 °C Konec doby zpracování se podle želírování nerozpozná. Doba zpracování se může při zvýšených teplotách a/nebo pod tlakem zkracovat</li> <li>■ Stříkání Airmix 130-150 Sek./ 6 mm Výtokový pohárek (DIN 53211) Tryska 0,33 mm úhel 30° Tlak materiálu 120 barů Tlak rozstříku 4</li> <li>■ Stříkání vysokotlakem 50-70 Sek./ 4 mm Výtokový pohárek (DIN 53211) Tryska 1,7 mm Tlak stříkání 3 bar</li> <li>■ Válečkování/natírání v dodávané viskozitě</li> <li>■ Možnost přelakování možné stejnou kvalitou nejdříve pozaschnutí do matu</li> <li>■ Čištění pracovních nástrojů Okamžitě vodou - evtl. s přísadou 5-10 hm.% EFD-čističe 400916. Zaschlé pracovní nástroje org. rozpouštědlovým čističem, např. EFD-ředidlem 400424.</li> </ul>	

Naše technické listy mají poskytovat rady dle stavu našich aktuálních znalostí. Tyto pokyny Vás však nezprošťují potřeby vlastních zkoušek našeho produktu na vhodnost Vašeho záměru použití a aplikace. Prodej našich produktů podléhá ustanovením našich obchodních a dodacích podmínek.



## FREOPOX-hydro-základ WE1935M/HÉ0041

	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Pokyny k ochraně práce a zdraví</b>            Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření pro zacházení s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.         </li> </ul>										
<b>Vytvrzení</b>	<table border="1"> <tr> <td>Schnutí na vzduchu</td> <td>při 18-25°C, 40-60% relativní vlhkosti s pohybem vzduchuh</td> </tr> <tr> <td>Schnutí na prach</td> <td>po 15 min. (Stupeň schnutí 1/ DIN EN ISO 9117-5)</td> </tr> <tr> <td>Na uchopení</td> <td>po 2 hod. (Stupeň schnutí 4/ DIN EN ISO 9117-5)</td> </tr> <tr> <td>Proschnutý</td> <td>po 8 dnech (Tvrdost tlumením kyvadla/ DIN EN ISO 1522)</td> </tr> <tr> <td>Schnutí v peci</td> <td>možné do 70°C</td> </tr> </table>	Schnutí na vzduchu	při 18-25°C, 40-60% relativní vlhkosti s pohybem vzduchuh	Schnutí na prach	po 15 min. (Stupeň schnutí 1/ DIN EN ISO 9117-5)	Na uchopení	po 2 hod. (Stupeň schnutí 4/ DIN EN ISO 9117-5)	Proschnutý	po 8 dnech (Tvrdost tlumením kyvadla/ DIN EN ISO 1522)	Schnutí v peci	možné do 70°C
Schnutí na vzduchu	při 18-25°C, 40-60% relativní vlhkosti s pohybem vzduchuh										
Schnutí na prach	po 15 min. (Stupeň schnutí 1/ DIN EN ISO 9117-5)										
Na uchopení	po 2 hod. (Stupeň schnutí 4/ DIN EN ISO 9117-5)										
Proschnutý	po 8 dnech (Tvrdost tlumením kyvadla/ DIN EN ISO 1522)										
Schnutí v peci	možné do 70°C										
<b>Skladování</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>V originálním obalu min. 12 měsíců při 5 °C až 25 °C. Chraňte před mrazem. Načatá balení krátkodobě spotřebujte.</li> </ul> <p>Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.</p>										
<b>Speciální pokyny</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>EFD-Info</b>            Další technické informace můžete získat v EFD-Info.            Č. 111 + 510         </li> <li> <b>Zkušební podmínky</b>            Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270.            Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici.         </li> </ul> <p>Údaje v tomto technckém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.</p>										