



WL1613M FREIOPLAST-Hydro-Lak

Popis produktu

Technologie výrobku	vodou ředitelný jednovrstvý lak
---------------------	---------------------------------

Obecné vlastnosti produktu

Pojivová báze	Akrylová pryskyřice	
Barevný odstín	do RAL 840 HR další odstíny na vyžádání	
Viskozita	Doba průtoku 35 - 43 sek., 4 mm průtoková nádobka	DIN 53211
Pevné částice	49 - 63 %	teoreticky
Objem pevných částic	35 - 42 %	teoreticky
Skladování	v originálním obalu min. 12 měsíců při 5 °C až 25 °C. Chraňte před mrazem. Načatá balení krátkodobě spotřebujte. Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.	

Zpracování a použití

Forma/nástroj	Kovové formy	
Pokyny k použití	Před použitím dobře promíchejte resp. komponenty homogenně smíchejte (např. rychlomíchačem). Pro zabránění tvorby škráloupu převrstvěte vodou.	
Ředění	demi voda	
Teplota objektu	60 °C, minimum +3 °C nad bodem tání	
Stříkání vysokotlakem	s viskozitou při dodání tryska 1,4 mm tlak nástřiku 3 - 4 barů	
Množství nanášení	bez ztráty při aplikaci 180 - 200 g/m ² tloušťka vrstvy 50 µm	teoreticky
Čištění pracovních nástrojů	okamžitě vodou. Zaschlé pracovní nástroje org. rozpouštědlovým čističem, např. EFD-ředidlem.	

Poučení

Ochrana práce a zdraví	Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.
------------------------	---



WL1613M FREIOPLAST-Hydro-Lak

Podmínky zkoušky

Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270. Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici.

Údaje v tomto technickém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.