

DURELASTIC

System-Gelcoat BD9120

- Feinschicht (Gelcoat) auf Basis ungesättigter Polyesterharze
- Standard-System: BD7120 DURELASTIC-Streich-Gelcoat
- Thixotrope, standfeste Einstellung
- Streichfähig

Technische / Physikalische Daten	Farbton	zwischen Flüssiglack und RAL-Ton, RAL 840 HR
	Glanzgrad	form- und trennmittelabhängig
	Lieferviskosität	45 bis 55 Poisen
	Mischungsverhältnis	+ 2 % DURELASTIC-Härter MEKP-50 HD0625
	Verarbeitungszeit und Temperatur	12 bis 15 Min. / 20 °C
	Verdünnung	DURELASTIC-Harzverdünnung 400900 Zusatzmenge: 3 bis 5 %
	Dichte theoretische Bestimmung	1,3 g / ml + / - 0,1
	Auftragsmenge theoretische Bestimmung	500 bis 600 g / m ²

Lagerbeständigkeit

Im Originalgebinde mindestens 6 Monate, sofern die Originalgebinde dicht verschlossen bei 5 bis 25 °C gelagert werden. Anbruchgebinde sind kurzfristig zu verarbeiten. Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen Charge ist auf dem Produktetikett angegeben. Eine Lagerung über den angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaften ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich.

DURELASTIC

System-Gelcoat
BD9120

Bei zunehmender Lagerzeit können sich die Gelier- und Härtingszeiten verändern. Durch Zugabe von Beschleuniger (z.B. BD7550) kann die ursprüngliche Gelierzeit eingestellt werden.

Verarbeitung und Anwendung

Verarbeitung

Komponenten sind homogen zu vermischen.

streichen, walzen

Laminataufbau

Um optisch gute Oberflächen zu erhalten, empfehlen wir für die erste Lage eine spinngeteilte Glasfasermatte aufzulaminieren, z.B. 225 g / m².

Um ein Hochziehen der Deckschicht zu vermeiden, sollte die Topfzeit des Harzansatzes für die erste Lage nicht mehr als 20 bis 25 Minuten bei 18 °C betragen.

Die weiteren Verstärkungslagen können mit geeigneten schwereren Materialien, wie z.B. Glasfasermatte 450 g / m² vorgenommen werden.

Wir empfehlen DURELASTIC-Laminierharze in verschiedenen Einstellungen, z.B. beschleunigt, beschleunigerfrei, zusätzlich thixotropiert, usw.

Überlaminierbar

Nach ca. 90 Min., spätestens nach 12 Std. / 20 °C Raum-, Material und Formentemperatur.

Untergründe

GFK-Formen, Metall-Formen, Trennfolien

Vorbehandlung

Formen mit geeignetem Trennmittel behandeln.

Anwendung siehe DURELASTIC-Info Nr. 108.

Verarbeitungstemperatur

Bei der Verarbeitung sind Raum -, Material - und Formentemperatur oberhalb 18 °C einzuhalten, um Härtingsstörungen sowie Hochzieherscheinungen zu vermeiden.

Reinigung der Arbeitsgeräte

EFDEZELL-Reinigungsmittel 400906.

Hinweise zum Arbeits- und Gesundheitsschutz

Die beim Umgang mit Lacken üblichen Vorsichtsmaßnahmen zur Be- und Entlüftung sowie zum persönlichen Schutz bei der Verarbeitung sind zu beachten. Nähere Hinweise zu gefährlichen Stoffen, sicherheitstechnischen Daten und Empfehlungen für den Gesundheits- / Umweltschutz können aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Spezielle Hinweise

Eigenschaften

(Im gehärteten Zustand)

	<u>Prüfmethode</u>	<u>Einheit</u>	<u>Wertangabe</u>
Biegefestigkeit:	DIN EN ISO 178	N / mm ²	132
E-Modul:	DIN EN ISO 178	N / mm ²	3150
Zugfestigkeit:	DIN EN ISO 527	N / mm ²	63

(Angaben beziehen sich auf die verwendeten Harzkombinationen)

DURELASTIC

System-Gelcoat
BD9120

Prüfbedingungen

Alle Aussagen basieren auf Normklima 20/65 DIN 50014.

Diese Angaben beruhen auf unseren Produktkenntnissen und Erfahrungen.
Auf die Applikation selbst haben wir keinen Einfluß. Für weitere Informationen
stehen wir Ihnen zur Verfügung.

Die Angaben in diesem Datenblatt sind Richtwerte und stellen keine Spezifikation dar.