

**PS5505A****FREIOTHERM-Barva v prahu****Opis izdelka**

| | |
|--|--|
| Tehnologija proizvoda | prašni premaz Super Durable za okrasno zunanjo uporabo |
| Uporaba v industriji | npr. v panogi Izdelava vozil |
| Površino | gladka |
| Stopnja sijaja | visoko sijajna |
| Površinska trdnost | dobro |
| Mehanska odpornost | dobro |
| Odpornost proti svetlobi in vremenu | zelo dobro |

Splošne lastnosti izdelka

| | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|----------------------|
| Osnova vezivnega sredstva | poliesterska smola | | |
| Barvni ton | Vsi običajni barvni toni | | |
| Stopnja sijaja | visoko sijajna | >87 GU, Kot 60° | DIN EN ISO 2813 |
| Gostota | 1,2-1,7 g/cm ³ odvisno od odtenka | | teoretična določitev |
| Obstojnost pri skladiščenju | v originalni embalaži najmanj 24 mesecev pri temperaturi 5 do 25 °C. Barve v prahu morajo biti skladiščene v hladnih in suhih prostorih. | | |
| | Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam. | | |

Uporaba in predelovanje

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|----------------------|
| Predhodna obdelava | Podlaga ne sme vsebovati snovi, ki ovirajo oprijem, kot so olje, maščoba, rja, vodni kamen, ostanki mlina, vosek in ostanki ločilnega sredstva. Priporočamo uporabo ustreznih mehanskih postopkov predobdelave (npr. peskanje, mletje) ali kemičnih postopkov predobdelave (npr. fosfatiranje) v skladu z zahtevami. | | |
| Priporočena debelina sloja | 110-130 µm | | |
| Poraba | približno 0,17 kg/m ² , debelina sloja 120 µm | | teoretična določitev |
| Priprava | Corona, Tribo | | |




PS5505A

FREIOTHERM-Barva v prahu

Strjevanje

Priporočena temperatura objekta 10 min/180 °C.
Diagram pečenja preizkušen z barvnim tonom K2742.



| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Objekt Temperatur in °C Object Temperature in °C | 170 | 180 | 200 |
| Haltezeit Minimum in Minuten Holding time minimum in minutes | 20 | 10 | 6 |
| Haltezeit Maximum in Minuten Holding time maximum in minutes | 55 | 40 | 15 |

Opomba o strjevanju

Obarvana površina = pogoji peke z dobrimi končnimi lastnostm.

Opisani pogoji ustvarjanja temeljnega premaza temeljijo na rezultatih laboratorijskih testov in zato predstavljajo samo kažipot za nastavitve premazovalnikov predelovalnega podjetja. Odgovornost za zagotovitev popolnega utrjevanja premaza nosi predelovalno podjetje. Popolna strditev premaza se preverja s pomočjo reprezentativnih originalnih delov pod serijskimi pogoji z dopolnilnimi analitičnimi preverjanji in testirani obstojnosti. Za posvetovanje smo vam z veseljem na voljo.

Kompatibilnost

Preveriti je treba združljivost z drugimi prašnimi premazi.

Nadaljne predelovanje lakiranih izdelkov

Barva za popravila

na zahtevo. Za podrobnosti glej EFD Info št. 4.

**PS5505A****FREIOTHERM-Barva v prahu****Mehanske preiskave**

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
| Opis vzorca | Na jekleni pločevini 70-90 µm debelina sloja 10 minut 180°C temperatura predmeta izdelek PS5505AK2742 | | |
| "Cross - cut" - preizkus oprijemljivosti | Gt 0 | | DIN EN ISO 2409 |
| Cupping test | >5 mm | | DIN EN ISO 1520 |
| Udarni preizkus | >80 kg cm (spredaj) | | DIN EN ISO 6272-1 |

Klimatske preiskave

| | | | |
|---|---|-------|------------------------|
| Opis vzorca | Na cink-fosfatirani jekleni pločevini, obdelani z železnim fosfatom izdelek PS5505AK2742 | | |
| Kondenzacijska voda - stalna klima | Trajanje stres | 500 h | DIN EN ISO 6270-2 (CH) |
| | odstopni re | <1 mm | DIN EN ISO 4628-8 |
| Test nevtralnega solnega pršila | Trajanje stres | 500 h | DIN EN ISO 9227 (NSS) |
| | odstopni re | <1 mm | DIN EN ISO 4628-8 |

Obstojnost na kemikalije

| | |
|--------------------------|---|
| Vplivne dejavnike | Kemična odpornost je odvisna od koncentracije, temperature, časa izpostavljenosti in preskusne metode. To je treba preveriti glede na aplikacijo. |
|--------------------------|---|

Opombe

| | |
|--------------------------------|--|
| Zaščita dela in zdravja | Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov. |
| Pogoji preskušanja | Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo. Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija. |