

**BD7120X****DURELASTIC-Gelcoat, rouleau****Description Produit**

Technologie du produit	Gelcoat avec styrène
Utilisation	Étalabilité
Stabilité	Très bien

Propriétés générales du produit

Liant de base	Résine de polyester insaturée sur base d'acide orthophtalique
Teintes	Selon RAL 840 HR Autres teintes sur demande
Indice de brillance	Dépend du moule et de l'agent de démoulage
Viscosité	3000 - 6500 mPa*s
Densité	1,3 g/cm ³ théorique
Stabilité au stockage	6 mois dans son emballage d'origine, à une température de stockage entre 5 à 25 °C. Les emballages ouverts sont à utiliser dans bref délai. La date de péremption de chaque lot est indiquée sur l'étiquette. En cas de stockage dépassant la date de péremption, il est nécessaire de faire réaliser un contrôle du produit, afin de vérifier ses caractéristiques physico-chimiques conformément à l'assurance qualité. Une durée de stockage prolongée peut modifier les délais de gélification et de durcissement. L'ajout d'accélérateurs (p. Ex. BD7550) peut permettre de régler le délai de gélification original.

Utilisation et mise en oeuvre

Forme/outil	Formes métalliques Formes plastique à renfort de verre Film séparateur
Préparation de surface	Traiter les formes avec un agent de séparation adapté.
Indication avant l'utilisation	Avant utilisation, bien agiter lentement, sans ajout d'air, resp. mélanger les composants de manière homogène.
Rapport de mélange	+ 2 % durcisseur Durelastic (MEKP 50) HD0625
Diluant	Diluant EFD 3-5 % 400900
Température d'utilisation	Lors du traitement, il faut respecter la température ambiante, du matériel et des formes 18 °C afin d'éviter les problèmes de durcissement ainsi que les phénomènes d'étirage.
Temps d'utilisation	max. 12 - 15 min. / 20 °C En cas d'ajout de 2 % HD0625
pinceau	à viscosité de livraison

Les informations fournies dans les fiches techniques ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances techniques en notre possession à la date en question. Toutefois ces indications n'exemptent pas de tester nos produits, pour déterminer si le produit en question est adapté à l'usage et aux performance auquel il est destiné. La vente de nos produits est effectuée selon nos conditions commerciales et de livraison.

**BD7120X****DURELASTIC-Gelcoat, rouleau**

Rouleau	dans la viscosité de livraison	
Consommation	500-600 g/m ² épaisseur moyenne de la couche d'essai	théorique
Nettoyage du matériel	Avec produit nettoyant EFD 400906 pendant la durée de traitement.	

Traitement ultérieur des pièces peintes

Possibilité d'ajouter un stratifié	Après 90 min., au plus tard après 12 heures pour une température du matériel et une température ambiante de 20 °C.	
---	--	--

Tests mécaniques

propriétés mécaniques	Résistance à la flexion	132 MPa	DIN EN ISO 178
	Module électrique	3150 MPa	DIN EN ISO 178
	Résistance à la traction	63 MPa	DIN EN ISO 527-2

Ces données se réfèrent à la combinaison résine durcie et non renforcée (modifiée).

Indications

Protection du travail et de la santé Les mesures habituelles de précautions et de protections du personnel sont à respecter lors de la manipulation et de l'utilisation des peintures poudres. Vous trouverez dans la fiche de données de sécurité tous les renseignements nécessaires concernant les produits dangereux, ainsi que les recommandations sur la santé et l'environnement.

Conditions d'essai Toutes les déclarations sont basées Conditions normalisées 23/50 DIN EN 23270. Ces informations reposent sur la connaissance et l'expérience des produits. Nous n'avons aucune influence sur l'application des produits. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Les données de cette fiche technique sont des valeurs de référence et ne représentent aucune spécification.