

**BD7504X****DURELASTIC-Pigmentna pasta****Opis proizvoda**

Karakteristika	Intenzitet boje
Sadržaj pigmenta	Visoko koncentrirano

Opšta svojstva proizvoda

Osnova vezivnog sredstva	nezasićena poliesterska smola bez stirena	
Viskozitet	ca. 7000 mPa*s	
Gustoća	2,4 g/ml	teoretski
Suha tvar	95 - 97 %	teoretski
Postojanost kod skladištenja	u originalnoj ambalaži najmanje 6 mjeseci pri temperaturi 5 do 25 °C. Otvorene posude upotrijebiti što prije. Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.	

Upotreba i prerada

Napomena prije upotrebe	Provedite preliminarne testove, pigmenti mogu odgoditi ili produžiti vijek trajanja u posudi ovisno o boji.
Upotreba	u viskoznosti isporuke. 2 - 5 % za smole za bojanje
Čišćenje radnih uređaja	EFD sredstvo za čišćenje 400906

Primjedbe

Zaštita rada i zdravlja	Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.
Uvjeti ispitivanja	Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.