

Pulverlack Bättringsmåla- överlackera- etikettera

1. Bättringsmåla

För att bättringsmåla defekter som t.ex. hängmärken, småfel, repor och lackskador på pulverlackerade Ytor och/eller kanter, finns det två möjliga lösningar.

OBS: Dessa lösningar är inte lämpliga för att bättringsmåla stora pulverlackerade ytor

Lackstift tinktur: Artikel 535002 (20 stycken á 20 ml)

Flaskan är fylld med en transparent tinktur avsedd för "gör det själv" bättringsfärg.

Det lilla utrymmet i locket fylls med önskad pulverfärg och med hjälp av t.ex. en papperstratt hålls pulvret i flaskan. Locket sätts på och flaskan skakas ordentligt tills man får en homogen lösning. Med hjälp av den integrerade penseln kan färgen appliceras på den pulverlackerade ytan. Efter en kort stund är färgen torr och felet är lagat.

EFD bättringsfärg: Artikel KP1053 (> 1 liter)

Denna bättringsfärg är en lösningsmedelsburen 1k-lackfärg, avstämd mot pulverfärgens kulör och glans. Lackfärgen kan appliceras på skadade ytor med en pensel, roller eller sprutpistol. Efter en kort stund är färgen torr och felet är lagat. Ytterligare information: se tekniskt datablad KP1053.

2. Överlackering med pulverfärger

I princip är det möjligt att pulverlackera godset med flera kulörer.

Våtlack på pulverlack

Här är det viktigt att vara noga med mellanskiktsvidhäftningen.

Detta bör kontrolleras i förväg. Att först slipa den lackerade ytan rekommenderas.

Pulverlack på pulverlack

Här är det viktigt att vara noga med mellanskiktsvidhäftningen.

Detta bör testas i förväg. En lätt slipning kan förbättra vidhäftningen

3. Användning av screentryck och/ eller etiketter på pulverfärg

Vi rekommenderar ett samarbete med tryckfärgsleverantör/ etikettleverantör. Lämpligheten bör testas från fall till fall. På strukturerade pulverlack är vidhäftningen problematisk på grund av luftinneslutningar mellan etiketten och den lackerade ytan.