



WK4910HRU905

FREIOTHERM-CATA-Spéciale

Description Produit

Technologie du produit	electrophorèse bicomposant cathodique	
Application branche	Utilisation par ex. dans la branche des "sous traitants" peintures	
Utilisation	Primaire	
Type de pâte	Pâte pigmentaire, totalement neutralisée	
Protection contre la corrosion	bonne tenue à la corrosion	

Propriétés générales du produit

Liant de base	Résine époxy modifiée	
Teintes	Noir foncé	
Valeur MEQ	42-47 mmol/100g	DIN EN ISO 15880
Densité	1,1-1,3 g/cm ³	théorique
Extrait sec	41-48 %	théorique
Stabilité au stockage	9 mois dans son emballage d'origine, à une température de stockage entre 5 à 25 °C. Protéger du gel. Les emballages ouverts sont à utiliser dans bref délai.	
	La date de péremption de chaque lot est indiquée sur l'étiquette. En cas de stockage dépassant la date de péremption, il est nécessaire de faire réaliser un contrôle du produit, afin de vérifier ses caractéristiques physico-chimiques conformément à l'assurance qualité.	

Utilisation et mise en oeuvre

Préparation de surface	Le support doit être exempt de substances nuisant à l'adhérence telles que l'huile, la graisse, la rouille, le tartre, la calamine, la cire et les résidus d'agent de démoulage. Nous recommandons l'utilisation de procédés de prétraitement mécaniques appropriés (par exemple, sablage, broyage) ou de procédés de prétraitement chimiques (par exemple, phosphatation) selon les exigences.	
Indice de brillance	30-50 GU, Angle 60°	DIN EN ISO 2813
Rapport de mélange	Produits WK4010 : WK4910 Parties en poids 4:1	
Épaisseur de couche recommandée	15-20 µm	
Valeur du pH	5-6	DIN 19260
Conductivité	800-1400 µS/cm	
Extrait sec	12-16 %	DIN EN ISO 3251
Valeur MEQ/b	5,5-7,5 mmol/100g	VDA 621-190

Les informations fournies dans les fiches techniques ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances techniques en notre possession à la date en question. Toutefois ces indications n'exemptent pas de tester nos produits, pour déterminer si le produit en question est adapté à l'usage et aux performance auquel il est destiné. La vente de nos produits est effectuée selon nos conditions commerciales et de livraison.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS | DIN ISO 45001

Page 1/3 | Version 0

Date de révision: 3 avr. 2023

Date d'impression: 20 avr. 2023

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland
+49 77071510

www.freilacke.de | info@freilacke.de



WK4910HRU905

FREIOTHERM-CATA-Spéciale

Part de solvants organiques

1,5-3,0 %

Température du bain

32-34 °C

Temps d'application

120-240 sec.

Tension de dépôt

150-300 Volt


Chiffre d'affaires

1 Chiffre d'affaires annuel

Pour garantir la stabilité du bain et donc la qualité du revêtement, le chiffre d'affaires spécifié (échange de solides du réservoir ETL) doit être respecté.

Durcissement

Température de l'objet recommandée 20 min / 150 °C



Objekt Temperatur in °C	130	150	170
Object Temperature in °C			

Haltezeit Minimum in Minuten	30	20	15
Holding time minimum in minutes			

Haltezeit Maximum in Minuten	40	30	20
Holding time maximum in minutes			

Remarque sur le durcissement

Zone colorée = conditions de cuisson avec de bonnes propriétés finales.

Les conditions de cuisson représentées sont basées sur les résultats d'essais au laboratoire et ont un caractère indicatif pour les réglages des installations de revêtement de l'entreprise exécutant la mise en œuvre. L'entreprise exécutant la mise en œuvre est responsable du durcissement complet du revêtement. Il convient de contrôler le durcissement complet du revêtement à l'aide de pièces originales représentatives, sous des conditions de série avec des essais analytiques complémentaires et des contrôles de résistance. Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour des conseils.

Tests mécaniques
Substrat d'essai

sur une phosphatation Zinc

Quadrillage

Gt 0

DIN EN ISO 2409



WK4910HRU905

FREIOTHERM-CATA-Spéciale

Emboutissage selon Erichsen	3 mm	DIN EN ISO 1520
Pliage cylindrique	8 mm	DIN EN ISO 1519

Tests climatiques

Substrat d'essai	sur une phosphatation Zinc		
Test de condensation/d'humidité (climat constant)	Durée de la charge	480 h	DIN EN ISO 6270-2 (CH)
	Désengagement Coupe	<0,5 mm	DIN EN ISO 4628-8
Essai au brouillard salin neutre	Durée de la charge	1008 h	DIN EN ISO 9227 (NSS)
	Désengagement Coupe	<2 mm	DIN EN ISO 4628-8
Essai QUV/A-340	Durée de la charge	144 h	DIN EN ISO 16474-3
	Brillance résiduelle	70 %	Procédure A DIN EN ISO 2813
	Écart de couleur	4,0 dE*	DIN 5033

Indications

Protection du travail et de la santé	Les mesures habituelles de précautions et de protections du personnel sont à respecter lors de la manipulation et de l'utilisation des peintures poudres. Vous trouverez dans la fiche de données de sécurité tous les renseignements nécessaires concernant les produits dangereux, ainsi que les recommandations sur la santé et l'environnement.
Conditions d'essai	<p>Toutes les déclarations sont basées Conditions normalisées 23/50 DIN EN 23270. Ces informations reposent sur la connaissance et l'expérience des produits. Nous n'avons aucune influence sur l'application des produits. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.</p> <p>Les données de cette fiche technique sont des valeurs de référence et ne représentent aucune spécification.</p>