



KP1530G FREIOPLAST-Kleber

Описание продукта

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Технология продукта | 1K покрытие на основе растворителя |
| Полное отверждение | Быстрое полное отверждение |
| Подложка | PS (Полистирол) |

Общие характеристики продукта

| | | |
|------------------------|---|---------------|
| Связующие - основы | Полистирол | |
| Цвет | бесцветный | |
| Вязкость | Время истечения са.19 сек., 4 мм расходомер | DIN 53211 |
| Плотность | 0,75-1,05 g/ml | теоретический |
| Сухой остаток | 14,5-18,5 % | теоретический |
| Объемный сухой остаток | 9-19 % | теоретический |
| эталонный продукт | Указанные значения относятся к продукту KP1530GRU999. | |
| Срок хранения | в оригинальной упаковке минимум 6 месяцев от 18 до 25 °C. Беречь от мороза. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок. Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества. | |

Применение и подготовка

| | | |
|---------------------------|---|---------------|
| Подготовка поверхности | Основание должно быть очищено от веществ, ухудшающих адгезию, таких как масло, жир, ржавчина, окалина, прокатная окалина, воск и остатки разделительного состава. Мы рекомендуем использовать подходящие процессы механической предварительной обработки (например, струйная обработка, шлифование) или химические процессы предварительной обработки (например, фосфатирование) в соответствии с требованиями. | |
| Указание по использованию | Перед использованием хорошо перемешать или смешать компоненты до однородного состояния (например, с помощью высокоскоростного миксера). | |
| Время «жизни» композиции | от 10 °C до 25 °C | |
| Валик/кисть | Вязкость при поставке | |
| Расход материала | без потерь при нанесении 300-320 г/м ² толщина слоя 50 мкм | теоретический |

Указания

| | |
|----------------|--|
| EFD-Информация | Дополнительную техническую информацию можно найти в EFD Info. No. 170. |
|----------------|--|



KP1530G FREIOPLAST-Kleber

Охрана труда и здоровья

При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержаться в соответствующих листах безопасности.

Условия испытания

Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию.

Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.