



KP1665G
FREIOPLAST-Odstranljivi premaz

Opis proizvoda

Tehnologija proizvoda	Sloj koji se suši na zraku na bazi otapala
Sušenje	brzo
Potupno suho	brza potpuna suhoća
Podlaga	Umjetni materijali, nije tačno definirano, neželjezni metali, čelik

Opšta svojstva proizvoda

Osnova vezivnog sredstva	Polivinilbutiral	
Ton boje	bezbojna	
Vizualno zasjati	sjajna	
Viskozitet	Vrijeme protoka 60-80 sek., 4 mm protočna čašica	DIN 53211
Gustoća	0,90-1,00 g/ml	teoretski
Suha tvar	32-35 %	teoretski
Volumen tvdih djelica	24-26 %	teoretski
Referentni proizvod	Navedene vrijednosti odnose se na proizvod KP1665GRU500.	
Postojanost kod skladištenja	u originalnoj ambalaži najmanje 24 mjeseci pri temperaturi 18 do 25 °C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije.	
	Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.	

Upotreba i prerada

Pretpriprema	Podloga ne smije sadržavati tvari koje oštećuju prianjanje kao što su ulje, mast, hrđa, kamenac, mlinski kamenac, vosak i ostaci sredstva za odvajanje. Preporučamo korištenje prikladnih mehaničkih procesa predobrade (npr. pjeskarenje, mljevenje) ili kemijskih postupaka predobrade (npr. fosfatiranje) u skladu sa zahtjevima.	
Napomena prije upotrebe	Prije upotrebe dobro promješati, npr. sa brzim mješačem.	
Razrjeđivač	EFD razrjeđivač 400906 EFD razrjeđivač 4000500	
Radna temperatura	od 10 °C do 25 °C	
Prskanje - visoki pritisak	14-18 sek. / 4 mm Protočna čašica Mlaznica 1,5 mm Tlak ubrizgavanja 3-4 bar	DIN 53211
Valjčkanje/mazanje	u dobavnom viskozitetu	
Potrošnja	bez gubitka pri nanošenju 180-190 g/m² debljina sloja 50 µm	teoretski

Naši tehnički listovi odgovaraju našim trenutnim saznanjima. Te upute Vas unatoč tome obavezuju da sami ispitajte naše proizvode u vezi njihove primerenosti za namjeravani postupak i primjenu. Prodaja je u skladu sa našim poslovnim, otpremnim i platnim uslovima.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

**KP1665G****FREIOPLAST-Odstranljivi premaz**

Zračno sušenje	20 °C, 50 % relativna vlaga	
Sušenje u peći	do 100 °C moguće (temperature objekta)	
Prašno suho	nakon 10 minuta (stupanj suhoće 1)	DIN EN ISO 9117-5
Trvrdo na dodir	nakon 2 sati (stupanj suhoće 4)	DIN EN ISO 9117-5
Potupno suho	nakon 18 sati (prigušenje njihala)	DIN EN ISO 1522
Čišćenje radnih uređaja	EFD razrjeđivač 400424	

Primjedbe

EFD - Info	Dodatne tehničke informacije možete pronaći u EFD Info. br. 170.
Zaštita rada i zdravlja	Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.
Uvjeti ispitivanja	Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.