

**WO1800H****FREIOTHERM-Hydro-Farba****Opis produktu**

Technologia produktowa	wodorocieńczalny lakier piecowy
Zastosowanie branża	np. w branży budowlanej i sanitarnej
Zastosowanie	do zastosowania na zewnątrz
Odporność mechaniczna	dobra twardość i elastyczność
Podłoże	metale nieżelazne, stal

Właściwości produktu

Baza	związek z żywicy akrylowej, poliestrowej i aminowej		
Kolor	Wszystkie powszechnie stosowane kolory		
Stopień połysku	półmat	30-60 GU, kąt 60°	DIN EN ISO 2813
Lepkość	Czas wypływu 16-20 sek., 4 mm kubek wypływowy		DIN 53211
Wartość pH	8,3-8,7		DIN 19260
Części stałe	37-44 %		teoretycznie
Części stałe objętościowo	27-31 %		teoretycznie
Produkt referencyjny	Podane wartości dotyczą produktu z odcieniem WO1800HRA905.		
Magazynewanie	w oryginalnym opakowaniu 9 miesięcy przy temperaturze magazynu od 5 do 25 °C. Chronić przed mrozem. Otwarte opakowania zużyć w możliwie krótkim czasie. Minimalny czas przydatności określony jest na opakowaniu. Składowanie powyżej podanego czasu nie oznacza, że towar jest niezdatny do użytku. Jednak dla zapewnienia wysokiej jakości, należy przed zastosowaniem sprawdzić właściwości produktu.		

Zastosowanie i technologia

Przygotowanie powierzchni	Podłoże musi być wolne od substancji zmniejszających przyczepność, takich jak olej, tłuszcz, rdza, zgorzelina, zgorzelina walcownicza, wosk i pozostałości środków antyadhezyjnych. Zalecamy stosowanie odpowiednich procesów mechanicznej obróbki wstępnej (np. śrutowanie, szlifowanie) lub chemicznej obróbki wstępnej (np. fosforanowanie) zgodnie z wymaganiami.		
System	Podłoże	Na czystej blaszce stalowej	
	lakier nawierzchniowy	WO1800HRA905	Grubość suchej powłoki 30 µm



WO1800H

FREIOTHERM-Hydro-Farba

Wskazówka przed zastosowaniem

Przed zastosowaniem dobrze wymieszać (np. w mieszalniku). Aby uniknąć tworzenia się "kożucha", powierzchnie pokryć wodą.

Rozcieńczalnik

woda zdemineralizowana

Grubość warstwy suchej

nie może przekroczyć 40 μm - niebezpieczeństwo powstania pęcherzy reakcyjnych

Temperatura obiektu

10-30 °C, minimum +3 °C powyżej temperatury punktu rosy

Warunki nakładania farby

Temperatura pomieszczenia 18-25 °C
względna wilgotność powietrza 40-60 %

Zanurzeniowo

16-25 sek. / 4 miska wypływowa (DIN 53211)


Wydajność teoretyczna

bez strat nanoszenia 150-170 g/m²
grubość warstwy 40 μm

teoretycznie

Utwardzanie

Zalecana Temperatura obiektu 20 min/160 °C



Objekt Temperatur in °C	160	170
Object Temperature in °C		

Haltezeit Minimum in Minuten	20	15
Holding time minimum in minutes		

Haltezeit Maximum in Minuten	60	30
Holding time maximum in minutes		

Uwaga dotycząca utwardzania

Zabarwiony obszar = warunki pieczenia o dobrych właściwościach końcowyc.

Przedstawione warunki spalania bazują na wynikach badań laboratoryjnych i z tego powodu stanowią jedynie orientacyjną pomoc dla przedsiębiorstwa przetwórczego przy regulacji urządzeń do nakładania powłok. Odpowiedzialność za zapewnienie pełnego utwardzenia powłoki spoczywa na przedsiębiorstwie przetwórczym. Pełne utwardzenie powłoki należy sprawdzić przy użyciu reprezentatywnych części oryginalnych w warunkach standardowych wraz z uzupełniającymi testami analitycznymi oraz próbami trwałości. W razie dalszych pytań pozostajemy do dyspozycji.

Suszenie piecowe

20 min. / 160 °C - 10 min. / 180 °C (temperatura obiektu)



WO1800H FREIOTHERM-Hydro-Farba

Czyszczenie narzędzi roboczych

natychmiast wodą , ewentualnie z dodatkiem 5-10 % (procent wagowy)środkiem czyszczącym 400916, wysuszone narzędzia organicznymi rozpuszczalnikami, np. EFD rozcieńczalnik 400424.

Wskazówki

Praca i ochrona zdrowia

Przy stosowaniu lakierów należy zastosować standardowe środki ostrożności i ochrony osobistej. Dalsze wskazówki dotyczące niebezpiecznych substancji, danych odnośnie bezpieczeństwa i zaleceń dla ochrony zdrowia i środowiska zostały zamieszczone w karcie charakterystyki.

Warunki badania

Wszystkie dane są oparte na bazie standardowego klimatu 23/50 DIN EN 23270. Wszystkie dane są oparte na naszych doświadczeniach i znajomości produktu. Na sam proces aplikacji nie mamy wpływu. W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Dane w niniejszej karcie technicznej są jedynie wytycznymi i nie stanowią żadnej specyfikacji.