

FREIOPLAST

Reaktionshaftgrund
KP1620M

- Lösemittelhaltige Haftgrundierung
- Schnelle Lufttrocknung
- Wash-Primer

| | | |
|---|--------------------------|---|
| Technische / Physikalische Daten | Bindemittel-Basis | Polyvinylbutyral-Kombination |
| Farbton | | lichtgrau ca. RAL 7035 in Anlehnung an RAL 840 HR |
| Glanzgrad visuell | | matt |
| Lieferviskosität DIN 53211* | | 60 bis 80 Sek. / 4 mm Auslaufbecher |
| Verdünnung | | EFD-Verdünnung 400424 |
| Dichte theoretische Bestimmung | | 1,15 g / ml + / - 0,1 |
| Festkörper theoretische Bestimmung | | 48 % + / - 2 |
| Festkörpervolumen theoretische Bestimmung | | 235 ml / kg + / - 5 |
| Verbrauch theoretisch in Lieferform, ohne Applikationsverlust | | 80 bis 90 g / m ² Trockenfilmdicke 20 µm siehe „Spezielle Hinweise“ |
| Ergiebigkeit theoretisch in Lieferform, ohne Applikationsverlust | | 11,5 bis 12,0 m ² / kg Trockenfilmdicke 20 µm siehe „Spezielle Hinweise“ |

Lagerbeständigkeit

Im Originalgebinde mindestens 18 Monate, sofern die Originalgebinde dicht verschlossen bei 5 bis 25 °C gelagert werden. Anbruchgebinde sind kurzfristig zu verarbeiten. Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen Charge ist auf dem Produktetikett angegeben. Eine Lagerung über den angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaften ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich.

Verarbeitung und Anwendung

Verarbeitung

Vor der Verwendung sorgfältig aufrühren (z.B. mit Schnellmischer).

Hochdruck-Spritzen: in Lieferform
Düse: 1,2 bis 1,5 mm Spritzdruck: 4 bis 5 bar
Streichen: in Lieferform

Untergründe

Nichteisen-Metalle, Stahl

Vorbehandlung

Der Untergrund muß frei von haftungsstörenden Stoffen sein, wie z.B. Öle, Fette und Tenside. Wir empfehlen den Anforderungen entsprechend geeignete chemische (z.B. Phosphatieren, Chromatieren) bzw. mechanische (z.B. Strahlen) Vorbehandlungsverfahren anzuwenden.

Aufbauvorschlag

Untergrund: z.B. Stahl
Grundierung: FREIOPLAST-Reaktionshaftgrund KP1620M
Decklack: EFDEDUR-Lackfarbe UR1044

Verarbeitungsbedingungen

oberhalb 10 °C

Trocknung

Lufttrocknung bei 20°C

Staubtrocken: nach 10 Min. (Trockengrad 1/ DIN 53150)
Griffest: nach 60 Min. (Trockengrad 4/ DIN 53150)
Durchgetrocknet: nach 3 Tage (Pendeldämpfung/ ISO 1522)

Reinigung der Arbeitsgeräte

EFD-Verdünnung 400424

Hinweise zum Arbeits- und Gesundheitsschutz

Die beim Umgang mit Lacken üblichen Vorsichtsmaßnahmen zur Be- und Entlüftung sowie zum persönlichen Schutz bei der Verarbeitung sind zu beachten. Nähere Hinweise zu gefährlichen Stoffen, sicherheitstechnischen Daten und Empfehlungen für den Gesundheits- / Umweltschutz können aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Beständigkeit

Sehr guter Haftvermittler, speziell geeignet für vorbehandeltes Aluminium, z.B. alkalische oder saure Beizung bzw. Chromatierung und verzinkte Stahluntergründe in Kombination mit EFDEDUR-Decklacken. Aufgrund der unterschiedlichen Verzinkungsarten und Aluminiumlegierungen empfehlen wir Vorprüfungen (z.B. Haftung, Klimaprüfungen, uws.)

Spezielle Hinweise

Prüfbedingungen

* Angabe der Lieferviskosität nach DIN 53211:
DIN 53211 wurde im Oktober 1996 zurückgezogen. Auf Anfrage steht der Wert nach DIN EN ISO 2431 zur Verfügung.

Alle Aussagen basieren auf Normklima 20/65 DIN 50014.

Bei der Berechnung des praktischen Verbrauchs sind Zuschläge zu den theoretischen Werten zu berücksichtigen, Hinweis z.B. in DIN 53220 und aus Praxiserfahrung.

Diese Angaben beruhen auf unseren Produktkenntnissen und Erfahrungen. Auf die Applikation selbst haben wir keinen Einfluß. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen zur Verfügung.

Die Angaben in diesem Datenblatt sind Richtwerte und stellen keine Spezifikation dar.