

**PP1004N****FREIOTHERM-Pulverlack LF****Produktbeskrivning**

<b>Produktteknik</b>	Pulverlack för dekorativ utomhusapplikationer
<b>Tillämpningsindustri</b>	t.ex. maskin- och apparatkonstruktionsektorn
<b>Yta</b>	slät
<b>Glans</b>	blank
<b>Egenskap</b>	Elektriskt avledande
<b>Förlopp</b>	bra
<b>Gasugnens stabilitet</b>	mycket bra
<b>Ljus- och vädertåligt</b>	bra

**Generella produkttegenskaper**

<b>Bindemedelsystem</b>	polyesterharts		
<b>Kulör</b>	Rena klara kulörer respektive kulörer baserade på vitt kan inte tas fram		
<b>Glans</b>	blank	70-80 GU, Vinkel 60°	DIN EN ISO 2813
<b>Densitet</b>	1,2-1,7 g/cm <sup>3</sup> beroende på nyans		teoretisk
<b>Lagerbeständighet</b>	i originalemballage minst 36 månader vid 5 till 25 °C. Pulverlacker bör lagras svalt och torrt.		
	Bäst-före datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.		

**Applicering och process**

<b>Förbehandling</b>	Underlaget ska vara fritt från vidhäftningsförsämrande ämnen som olja, fett, rost, glödska, kvarnskal, vax och släppmedelsrester. Vi rekommenderar användning av lämpliga mekaniska förbehandlingsprocesser (t.ex. blästring, slipning) eller kemiska förbehandlingsprocesser (t.ex. fosfatering) enligt kraven.		
<b>Rekommenderad skiktjocklek</b>	70-90 µm		
<b>Materialåtgång</b>	ca 0,1 kg/m <sup>2</sup> , skiktjocklek 70 µm		teoretisk
<b>Applicering</b>	Corona		




## PP1004N

### FREIOTHERM-Pulverlack LF

#### härddning

Rekommenderad Objektets temperatur 10 min/180 °C.  
Härdfönster testat i färgnyans RAL 7045.



Objekt Temperatur in °C Object Temperature in °C	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>
Haltezeit Minimum in Minuten Holding time minimum in minutes	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
Haltezeit Maximum in Minuten Holding time maximum in minutes	<b>60</b>	<b>45</b>	<b>30</b>

#### Anmärkning om härddning

Färgad yta = bakningsförhållanden med goda slutegenskaper.

Uthärdningsvillkoren som visas baseras på resultat från laborieförsök. Därför ska de endast betraktas som en orienteringshjälp när lackeringsanläggningar hos bearbetande företag behöver ställas in. Det bearbetande företaget är ansvarigt för att lackskiktet härdar fullständigt. En fullständig härdning av lackeringen ska kontrolleras med hjälp av representativa originaldelar under serievillkor med kompletterande analytiska och hållbarhetsprovningar. Vi står gärna till tjänst för rådgivning.

#### Kompatibilitet

Kompatibilitet med andra pulverlackar måste kontrolleras.

#### Bearbetning av behandlade produkter

##### Bättringsfärg

på förfrågan. För detaljer se EFD Info No. 4.

#### Mekanisk test

##### Exempelbeskrivning

På plåt  
70-90 µm skiktjocklek  
10 minuter 180 °C objekttemperatur  
produkt PP1004NRA745

##### Gittersnitt

Gt 0

DIN EN ISO 2409

##### koppningstest

>4 mm

DIN EN ISO 1520

##### Slagprov

>70 kg cm (fram)

DIN EN ISO 6272-1

**PP1004N****FREIOTHERM-Pulverlack LF****Klimattest**

<b>Exempelbeskrivning</b>	På zinkfosfaterad plåt produkt PP1004NRA745		
<b>Fuktskåp</b>	Stressens varaktighe avskärnin	1000 h <1 mm	DIN EN ISO 6270-2 (CH) DIN EN ISO 4628-8
<b>Neutral saltspraytest</b>	Stressens varaktighe avskärnin	500 h <1 mm	DIN EN ISO 9227 (NSS) DIN EN ISO 4628-8

**Kemikaliebeständighet**

<b>Påverkande faktorer</b>	Kemisk beständighet beror på koncentration, temperatur, exponeringstid och testmetod. Detta måste kontrolleras beroende på applikation.
----------------------------	---

**Anteckningar**

<b>Arbets- och hälsoskydd</b>	Normala försiktighetsprinciper bör iakttas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial. Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i repektive säkerhetsdatablad.
<b>Testförhållanden</b>	Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270. Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar.  Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation