



# WA4911HRU905

## FREIOTHERM-ATL-EcoOne

### Описание продукта

Технология продукта	2-К анафорезная грунтовка	
Области применения	например для металлоизделий, складской и торговой техники	
Применение	Грунтовка и однослойная система	
Тип пасты	Пигментная паста, полностью нейтрализованная	
Устойчивость к царапинам	Высокая поверхностная твердость	

### Общие характеристики продукта

Связующие - основы	Акриловая смола	
Цвет	Tiefschwarz	
MEQ-Base-Значение	30-40 mg/g	DIN EN ISO 15880
Плотность	1,1-1,3 g/cm <sup>3</sup>	теоретический
Сухой остаток	48-52 %	теоретический
Срок хранения	в оригинальной упаковке минимум 6 месяцев от 5 до 25 °C. Беречь от мороза. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок.	
	Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.	

### Применение и подготовка

Подготовка поверхности	Основание должно быть очищено от веществ, ухудшающих адгезию, таких как масло, жир, ржавчина, окалина, прокатная окалина, воск и остатки разделительного состава. Мы рекомендуем использовать подходящие процессы механической предварительной обработки (например, струйная обработка, шлифование) или химические процессы предварительной обработки (например, фосфатирование) в соответствии с требованиями.	
Глянец	40-55 GU, Угол 60°	DIN EN ISO 2813
Смесевое соотношение	Продукты WA4000 : WA4911 Весовые доли 1 : 1	
Рекомендуемая толщина слоя	13-17 µm	
pH-Значение	8,1-8,7	DIN 19260
Удельная электропроводность	1700-2500 µS/cm	
Сухой остаток	12-14 %	DIN EN ISO 3251
Температура ванны	24-27 °C	

Наши технические листы разработаны в соответствии с существующими познаниями и опытом. Эти указания не освобождают Вас от собственных испытаний наших продуктов, в ваших условиях и по вашим методам. Продажа товаров осуществляется по правилам нашей компании, в соответствии с условиями поставок и платежей.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

Страница 1/3 | Версия 2

Дата ревизии: 25 нояб. 2024 г.

Дата печати: 25 нояб. 2024 г.

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland  
+49 77071510

[www.freilacke.de](http://www.freilacke.de) | [info@freilacke.de](mailto:info@freilacke.de)



**WA4911HRU905**  
**FREIOTHERM-ATL-EcoOne**

**Время нанесения**

60-180 секунд

**Напряжение**

100-260 Вольты


**оборот**

1 Оборот в год

Для обеспечения стабильности ванны и, следовательно, качества покрытия, необходимо соблюдать указанный оборот (обмен твердыми частицами в баке).

**Отверждение**

Рекомендуемая Температура объекта 20 мин. / 170 °C



Objekt Temperatur in °C	<b>160</b>	<b>170</b>	<b>180</b>
Object Temperature in °C			

Haltezeit Minimum in Minuten	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>10</b>
Holding time minimum in minutes			

Haltezeit Maximum in Minuten	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>20</b>
Holding time maximum in minutes			

**Примечание по отверждению**

Цветная область = условия выпечки с хорошими конечными свойствам.

Приведенные условия горячей сушки основаны на результатах лабораторных испытаний и являются поэтому лишь справочным руководством для настройки установок для нанесения покрытий обрабатывающего предприятия.

Ответственность за обеспечение полного отверждения покрытия лежит на обрабатывающем предприятии. Должна проводиться проверка полного отверждения покрытия на соответствие оригинальным образцам-эталонам в условиях серийного производства с проведением дополнительных аналитических исследований и испытаний на прочность. Если потребуется консультация, мы в вашем распоряжении.

**Указания**

**Охрана труда и здоровья**

При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержаться в соответствующих листах безопасности.



## WA4911HRU905 FREIOTHERM-ATL-EcoOne

### Условия испытания

Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию.

Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.