



## WU1997M\_HU0208

### EFDEDUR-Hydro-Rivestimento

#### Descrizione del prodotto

<b>Tecnologia dei prodotti</b>	rivestimento bicomponente diluibile in acqua	
<b>Applicazione settore</b>	es. nell'ingegneria meccanica automobilistica	
<b>Applicazione</b>	per uso esterno	
<b>Resistenza meccanica</b>	buona durezza ed elasticità	
<b>Substrato</b>	Fondo	

#### Caratteristiche generali del prodotto

<b>Base del legante</b>	Resina acrilica	
<b>Colore</b>	Tutte le sfumature comuni	
<b>Viscosità</b>	Tempo di flusso 30-40 sec., 4 mm tazza di flusso	DIN 53211
<b>pH</b>	6,5-7,5	DIN 19260
<b>Corpi solidi</b>	48-52 % dopo l'aggiunta di indurente	Teorico
<b>Contenuto solido volumetrico</b>	37-40 % dopo aggiunta di indurente	Teorico
<b>Prodotto di riferimento</b>	I valori riportati si riferiscono al prodotto con la sfumatura WU1997MRU905.	
<b>Durata di stoccaggio</b>	nei contenitori originali, almeno 12 mesi a 5-25 °C. Proteggere dal gelo. I contenitori aperti vanno utilizzati al più presto.	
	La data di scadenza di ogni lotto è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio per un periodo superiore a quello indicato non comporta necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Per assicurarne la qualità, in questi casi, è essenziale verificare le proprietà richieste dallo scopo di applicazione specifico.	



# WU1997M\_HU0208

## EFDEDUR-Hydro-Rivestimento

### Applicazione ed lavorazione

<b>Pre-trattamento</b>	Il supporto deve essere privo di sostanze che compromettono l'adesione come olio, grasso, ruggine, incrostazioni, residui di laminazione, cere e distaccanti. Si consiglia l'utilizzo di idonei processi di pretrattamento meccanico (es. sabbatura, macinazione) o processi di pretrattamento chimico (es. fosfatazione) a seconda dei requisiti.	
<b>Proposta di configurazione</b>	Substrato	Su lamiera di acciaio sabbata
	Fondo	WE1935LRU113 Rapporto di miscelazione 8:1/ HE0041 Spessore film secco 60 µm
	Vernice di finitura	WU1997MRU905 Rapporto di miscelazione 5,7:1/ HU0208 Spessore film secco 50 µm
<b>Nota prima dell'uso</b>	Agitare bene prima dell'impiego o mescolare in modo omogeneo i componenti (ad es. con un miscelatore ad alta velocità). Per evitare la formazione di una pellicola superficiale, ricoprire con uno strato di acqua.	
<b>Catalizzatore</b>	HU0208 vedi scheda tecnica	
<b>Rapporto di miscelazione</b>	Parti in peso 5,7:1	
	Parti del volume 5:1	
<b>Diluizione</b>	acqua demineralizzata	
<b>Spessore del film secco</b>	non deve superare i 100 µm – pericolo di bolle di reazione.	
<b>Temperatura dell'oggetto</b>	10-30 °C, minimo +3 °C sopra la temperatura del punto di rugiada	
<b>Temperatura di lavorazione</b>	Temperatura ambiente 18-25 °C	
	Umidità relativa dell'aria 40-60 %	
<b>Tempo di lavorazione</b>	max. 3 ore / 20 °C Il tempo di lavorazione potrebbe accorciarsi a temperature e/o pressioni elevate.	
<b>Spruzzatura Airless</b>	45-60 sec. / 4 mm viscosimetro a efflusso	DIN 53211
	ugello 0,28 mm angolo 40°	
	pressione del materiale 160 bar	
<b>Spruzzatura Airmix</b>	45-60 sec. / 4 mm viscosimetro a efflusso	DIN 53211
	ugello 0,28 mm angolo 40°	
	pressione del materiale 120 bar	
	Pressione di nebulizzazione 3 bar	
<b>Quantità di applicazione</b>	senza perdita di applicazione 170-180 g/m² spessore dello strato 40 µm	teorico
<b>Essiccazione all'aria</b>	18-22 °C, 40-60 % Umidità relativa dell'aria	
<b>Essiccazione fuori polvere</b>	dopo 20 minuti (grado di secchezza 1)	DIN EN ISO 9117-5
<b>Antiscivolo</b>	dopo 6 ore (grado di secchezza 4)	DIN EN ISO 9117-5
<b>Essiccazione completa</b>	dopo 8 giorno/i (smorzamento del pendolo)	DIN EN ISO 1522

Le nostre schede tecniche intendono fornire una conoscenza sulla base dello stato attuale delle conoscenze. Queste indicazioni, tuttavia, non esonerano da un controllo personale dei nostri prodotti dal punto di vista della loro idoneità ai procedimenti e alle applicazioni desiderati. La vendita dei nostri prodotti avviene secondo quanto prescritto dalle nostre condizioni commerciali, di fornitura e di pagamento.



## WU1997M\_HU0208 EFDEDUR-Hydro-Rivestimento

### Pulizia dell'attrezzatura di lavoro

immediatamente con acqua; event. aggiungere 5-10 % del peso Detergente EFD 400916, Attrezzi seccati con solvente org., per es. Diluizione EFD 400424.

### Note

#### Info EFD

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili in EFD Info. No. 111 + 510.

#### Tutela del lavoro e della salute

Rispettare le misure precauzionali generalmente applicate per la manipolazione delle sostanze di rivestimento e per la protezione personale durante la lavorazione. Nella relativa scheda di sicurezza sono disponibili informazioni dettagliate sulle sostanze pericolose, dati tecnici di sicurezza e consigli per la tutela della salute e dell'ambiente.

#### Condizioni di esecuzione della prova

Tutte le indicazioni si basano sulla norma climatica 23/50 DIN EN 23270. Queste informazioni si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza del prodotto. Non abbiamo alcuna influenza sull'applicazione stessa. Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Le informazioni in questa scheda tecnica sono una guida e non rappresentano una specifica.