

**BD7560XRU999****DURELASTIC-Amine-Accelerator****Produktbeskrivning**

Produktteknik	Accelerator för BPO-härdande system
----------------------	-------------------------------------

Generella produkttegenskaper

Viskositet	350 mPa*s	
Densitet	1,0 +/- 0,05 g/ml	teoretisk
Torrhalt	ca. 70 %	teoretisk
Lagerbeständighet	i originalemballage minst 6 månader vid 5 till 25 °C. Öppnat emballage används snarast. Bäst-före-datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.	

Applicering och process

Användningstips	Accelerator och härdare ska mixas separat för att undvika härdningsfel och reaktion.
Blandningsförhållande	Produkt BD7560XRU999 Viktandel 0,1 - 1,0 %
Förtunning	EFD-förtunning 400900
Rengöring av utrustning	med EFD-rengöringsmedel 400906 inom bearbetningstiden.

Anteckningar

Arbets- och hälsoskydd	Normala försiktighetsprinciper bör iakttas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial. Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i respektive säkerhetsdatablad.
Testförhållanden	Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270. Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar. Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation