



KP1631F

FREIOPLAST-Vernis

Description Produit

Technologie du produit	Revêtement solvanté séchant à l'air
Surface	lisse
Indice de brillance	brillant
Utilisation	ensemble prêt pour le traitement
Séchage	Rapide
Possibilité d'appliquer une surcouche	Possible avec des peintures 1K et 2K

Propriétés générales du produit

Teintes	incolore	
Viscosité	Temps d'écoulement 15-17 sec., 4 coupelle d'écoulement mm	DIN 53211
Densité	0,90-0,91 g/ml	théorique
Extrait sec	16-18 %	théorique
Produit de référence	Les valeurs spécifiées se réfèrent au produit KP1631FF2338.	
Stabilité au stockage	12 mois dans son emballage d'origine, à une température de stockage entre 5 à 25 °C. Les emballages ouverts sont à utiliser dans bref délai. La date de péremption de chaque lot est indiquée sur l'étiquette. En cas de stockage dépassant la date de péremption, il est nécessaire de faire réaliser un contrôle du produit, afin de vérifier ses caractéristiques physico-chimiques conformément à l'assurance qualité.	

Utilisation et mise en oeuvre

Préparation de surface	Le support doit être exempt de substances nuisant à l'adhérence telles que l'huile, la graisse, la rouille, le tartre, la calamine, la cire et les résidus d'agent de démoulage. Nous recommandons l'utilisation de procédés de prétraitement mécaniques appropriés (par exemple, sablage, broyage) ou de procédés de prétraitement chimiques (par exemple, phosphatation) selon les exigences.
Indication avant l'utilisation	Bien remuer avant utilisation, mélanger de façon homogène (par exemple: un mélangeur à grande vitesse).
Diluant	Diluant EFD 400450
Température d'utilisation	de 10 °C à 25 °C
Pulvérisation Haute Pression	dans la viscosité de livraison
Séchage air	20 °C, 50 % humidité relative
Nettoyage du matériel	Diluant EFD 400450

Les informations fournies dans les fiches techniques ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances techniques en notre possession à la date en question. Toutefois ces indications n'exemptent pas de tester nos produits, pour déterminer si le produit en question est adapté à l'usage et aux performances auquel il est destiné. La vente de nos produits est effectuée selon nos conditions commerciales et de livraison.



KP1631F FREIOPLAST-Vernis

Indications

EFD-Info

Vous trouverez de plus amples informations techniques dans l'EFD Info. n° 170.

Protection du travail et de la santé

Les mesures habituelles de précautions et de protections du personnel sont à respecter lors de la manipulation et de l'utilisation des peintures poudres. Vous trouverez dans la fiche de données de sécurité tous les renseignements nécessaires concernant les produits dangereux, ainsi que les recommandations sur la santé et l'environnement.

Conditions d'essai

Toutes les déclarations sont basées Conditions normalisées 23/50 DIN EN 23270. Ces informations reposent sur la connaissance et l'expérience des produits. Nous n'avons aucune influence sur l'application des produits. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Les données de cette fiche technique sont des valeurs de référence et ne représentent aucune spécification.