



BD7419M

DURELASTIC-Spachtel

Описание продукта

Шлифуемость	высокая	
Подложка	GFK (стеклопластик), Сталь, Алюминий, Оцинкованная сталь	
Общие характеристики продукта		
Связующие - основы	ненасыщенная полиэфирная смола, содержащая стирол	
сиять визуально	матовый	
Вязкость	Пастообразный	
Плотность	са. 1,8 g/ml	теоретический
Объемный сухой остаток	100 %	теоретический
Срок хранения	b оригинальной упаковке минимум 8 месяцев от 5 до 25 °C. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок.	
	Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.	

Применение и подготовка

Подготовка поверхности	Основание должно быть очищено от веществ, ухудшающих адгезию, таких как масло, жир, ржавчина, окалина, прокатная окалина, воск и остатки разделительного состава. Древесина должна быть сухой и выдерживать нагрузку.
Указание по использованию	Добавление слишком большого количества отвердителя может привести к изменению цвета в системе покрытия.
Смесевое соотношение	Интенсивно перемешать шпаклевку с отвердителем и сразу же приступить к нанесению. Время нанесения и затвердевания зависят от температуры, что следует определить на месте с помощью примерно 100 г шпаклевки.
Время «жизни» композиции	+ 2 % ВРО Отвердитель, красный или прозрачный
Время жизнеспособности	При обработке следует соблюдать комнатную температуру, температуру материала и формы 10 °C, чтобы избежать помех при отверждении, а также проявлений поднятия.
Расход материала	100 - 1000 г/м ² средняя толщина испытательного слоя
Время высыхания "от пыли"	Через 10 минут (степень сухости 1)
Полное отверждение	после 0,5 - 1 дней (демпфирование маятника)
	теоретический
	DIN EN ISO 9117-5
	DIN EN ISO 1522

Наши технические листы разработаны в соответствии с существующими познаниями и опытом. Эти указания не освобождают Вас от собственных испытаний наших продуктов, в ваших условиях и по вашим методам. Продажа товаров осуществляется по правилам нашей компании, в соответствии с условиями поставок и платежей.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland
+49 77071510
www.freilacke.de | info@freilacke.de



BD7419M DURELASTIC-Spachtel

Очистка рабочих инструментов

с чистящим средством EFD 400312 в течение времени обработки.

Дальнейшая обработка окрашенных деталей

перекрашивание

возможно после шлифовки. Последующая очистка шлифованной поверхности от веществ ухудшающих адгезию.

Указания

Охрана труда и здоровья

При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержаться в соответствующих листах безопасности.

Условия испытания

Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию.

Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.