



HE0436

FREOPOX-Hydro-Härter

Описание продукта

Технология продукта Отвердитель для эпоксидных материалов

Общие характеристики продукта

Связующие - основы	Дисперсия эпоксида	
Цвет	орас	
Вязкость	1300-2150 мПа.сек, Шпиндель 4, 60 Кол-во оборотов	DIN EN ISO 2555
pH-Значение	4,0-5,0	DIN 19260
Плотность	1,05-1,15 g/ml	теоретический
Сухой остаток	50-54 %	теоретический
Объемный сухой остаток	430-450 ml/kg	теоретический
Срок хранения	в оригинальной упаковке минимум 6 месяцев от 5 до 25 °С. Беречь от мороза. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок.	
	Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.	

Применение и подготовка

Указание по использованию	Перед применением компоненты должны быть хорошо перемешаны до гомогенного состояния (напр. с помощью высокоскоростной мешалки). При попадании на кожу - смыть водой.
Время «жизни» композиции	Температура окружающей среды 18-22 °С относительная влажность 40-60 %
Очистка рабочих инструментов	Неотвержденный материал удаляется с помощью воды или с помощью смеси воды и 5-10 % очистителя 400916. Засохший материал удалить с помощью очистителя 400424.

Указания

Охрана труда и здоровья	При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержатся в соответствующих листах безопасности.
Условия испытания	Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию. Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.