



FREIOTHERM-ATL-special

WA4790HRU735

Lastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ Anodno ločljiva 1K-elektro potopna barva ■ Uporaba, npr. v panogi Funkcionalno pohištvo in skladiščna tehnika ■ Dodajna pasta, delno nevtralizirana ■ Temeljni nanos in enoslojni sistem ■ Visoka odpornost na praske 														
Tehnično / Fizikalni Podatki	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>■ Osnova vezivnega sredstva</td> <td>Akrilna smola</td> </tr> <tr> <td>■ Barvni ton</td> <td>svetlosiva Po predloženi barvni predlogi (npr. RAL)</td> </tr> <tr> <td>■ Suha snov DIN EN ISO 3251</td> <td>68-72 %</td> </tr> <tr> <td>■ Gostata teoretična določitev</td> <td>1,22 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>■ MEQ-Base-število DIN EN ISO 15880</td> <td>27-33</td> </tr> <tr> <td>■ Viskoznost</td> <td>3000-8000 mPa.s</td> </tr> <tr> <td>■ Debelina testnega nanosa</td> <td>18-22 µm</td> </tr> </tbody> </table>	■ Osnova vezivnega sredstva	Akrilna smola	■ Barvni ton	svetlosiva Po predloženi barvni predlogi (npr. RAL)	■ Suha snov DIN EN ISO 3251	68-72 %	■ Gostata teoretična določitev	1,22 g/cm ³	■ MEQ-Base-število DIN EN ISO 15880	27-33	■ Viskoznost	3000-8000 mPa.s	■ Debelina testnega nanosa	18-22 µm
■ Osnova vezivnega sredstva	Akrilna smola														
■ Barvni ton	svetlosiva Po predloženi barvni predlogi (npr. RAL)														
■ Suha snov DIN EN ISO 3251	68-72 %														
■ Gostata teoretična določitev	1,22 g/cm ³														
■ MEQ-Base-število DIN EN ISO 15880	27-33														
■ Viskoznost	3000-8000 mPa.s														
■ Debelina testnega nanosa	18-22 µm														
Mehanski preizkusi	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>■ na železofosfatiranju</td> <td></td> </tr> <tr> <td>■ "Cross - cut" - preizkus oprijemljivosti DIN EN ISO 2409</td> <td>Gt 0</td> </tr> <tr> <td>■ Preizkus elastičnosti po Erichsenu DIN EN ISO 1520</td> <td>4 mm</td> </tr> <tr> <td>■ Preizkus s prevojem preko trna cilindrično DIN EN ISO 1519</td> <td>8 mm</td> </tr> <tr> <td>■ Preizkus vtiskovanja po Bucholzu DIN EN ISO 2815</td> <td>1,0 mm</td> </tr> <tr> <td>■ Trdota konice svinčnika po Wolff-Wilborn</td> <td>3 H</td> </tr> </tbody> </table>	■ na železofosfatiranju		■ "Cross - cut" - preizkus oprijemljivosti DIN EN ISO 2409	Gt 0	■ Preizkus elastičnosti po Erichsenu DIN EN ISO 1520	4 mm	■ Preizkus s prevojem preko trna cilindrično DIN EN ISO 1519	8 mm	■ Preizkus vtiskovanja po Bucholzu DIN EN ISO 2815	1,0 mm	■ Trdota konice svinčnika po Wolff-Wilborn	3 H		
■ na železofosfatiranju															
■ "Cross - cut" - preizkus oprijemljivosti DIN EN ISO 2409	Gt 0														
■ Preizkus elastičnosti po Erichsenu DIN EN ISO 1520	4 mm														
■ Preizkus s prevojem preko trna cilindrično DIN EN ISO 1519	8 mm														
■ Preizkus vtiskovanja po Bucholzu DIN EN ISO 2815	1,0 mm														
■ Trdota konice svinčnika po Wolff-Wilborn	3 H														
Priprava in uporaba Ovisno od naprave in objekta	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>■ Predhodna obdelava Površina materiala mora biti brez snovi, ki preprečujejo oprijem: npr. olja, masti, rja, škaja, valjarniška skorja, voski ali ostanki ločevalcev.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>■ Stopnja sijaja DIN EN ISO 2813</td> <td>40-60 pod kotom 60°</td> </tr> <tr> <td>■ pH vrednost</td> <td>8,1-8,5</td> </tr> <tr> <td>■ Prevodnost</td> <td>1200-1500 µS/cm</td> </tr> <tr> <td>■ Suha snov DIN EN ISO 3251</td> <td>14-16 %</td> </tr> <tr> <td>■ MEQ-Base-število DIN EN ISO 15880</td> <td>38-43 mg/g</td> </tr> <tr> <td>■ Delež organskih topil</td> <td>1,0-1,6 %</td> </tr> </tbody> </table>	■ Predhodna obdelava Površina materiala mora biti brez snovi, ki preprečujejo oprijem: npr. olja, masti, rja, škaja, valjarniška skorja, voski ali ostanki ločevalcev.		■ Stopnja sijaja DIN EN ISO 2813	40-60 pod kotom 60°	■ pH vrednost	8,1-8,5	■ Prevodnost	1200-1500 µS/cm	■ Suha snov DIN EN ISO 3251	14-16 %	■ MEQ-Base-število DIN EN ISO 15880	38-43 mg/g	■ Delež organskih topil	1,0-1,6 %
■ Predhodna obdelava Površina materiala mora biti brez snovi, ki preprečujejo oprijem: npr. olja, masti, rja, škaja, valjarniška skorja, voski ali ostanki ločevalcev.															
■ Stopnja sijaja DIN EN ISO 2813	40-60 pod kotom 60°														
■ pH vrednost	8,1-8,5														
■ Prevodnost	1200-1500 µS/cm														
■ Suha snov DIN EN ISO 3251	14-16 %														
■ MEQ-Base-število DIN EN ISO 15880	38-43 mg/g														
■ Delež organskih topil	1,0-1,6 %														

Naši tehnični listi svetujejo po trenutnem stanju poznavanja. Ta navodila pa vas kljub temu obvezujejo, da sami preizkusite naše izdelke glede na njihovo primernost za nameravani postopek in uporabo. Prodaja naših izdelkov je v skladu z našimi poslovnimi, odpremnimi in plačilnimi pogoji.


Stran: 1 / 2
Verzija: 2
02.04.2023

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



FREIOTHERM-ATL-special WA4790HRU735

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Temperatura kopeli 24-27 °C ■ čas oslojevanja 60-180 sekund ■ Ločevalna napetost 100-230 voltov
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Napotki za zaščito pri delu in varstvo zdravja Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.
Utrjevanje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Temperatura objekta Priporočena temperatura pečenja 20 Min./170 °C <p>zelena šrafura = pogoji pečenja z dobrimi končnimi lastnostmi</p> 
Obstojnost pri skladiščenju	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 izmenjava na leto <p>V originalni embalaži najmanj 12 mesecev pri temperaturi 5 do 25°C. ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej.</p> <p>Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.</p>
Posebna opozorila	<ul style="list-style-type: none"> ■ Preizkusni pogoji Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.