



DL1280M_HE0052

FREOPOX-Grundierungsfüller

Описание продукта

Технология продукта	2К покрытие на основе растворителя
Области применения	для рельсовых подвижных составов и компонентов
Подсушка	быстро
Шлифуемость	высокая
Повторное лакирование	быстро
Подложка	Грунтовкой и шпаклевкой для рельсового подвижного состава и компонентов

Общие характеристики продукта

Связующие - основы	эпоксидная смола	
Вязкость	1500-2500 мПа*s	
Сухой остаток	58-64 % после добавления отвердителя	теоретический
Объемный сухой остаток	38-40 % после добавления отвердителя	теоретический
Срок хранения	в оригинальной упаковке минимум 24 месяцев от 5 до 25 °С. Беречь от мороза. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок.	
	Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.	

Применение и подготовка

Подготовка поверхности	Основание должно быть очищено от веществ, ухудшающих адгезию, таких как масло, жир, ржавчина, окалина, прокатная окалина, воск и остатки разделительного состава. Мы рекомендуем использовать подходящие процессы механической предварительной обработки (например, струйная обработка, шлифование) или химические процессы предварительной обработки (например, фосфатирование) в соответствии с требованиями.	
Система ЛКП	Промежуточный слой	DL1280M Толщина сухой пленки 60-100 мкм
Указание по использованию	Перед использованием хорошо перемешать или смешать компоненты до однородного состояния (например, с помощью высокоскоростного миксера).	
Отвердитель	HE0052	
Смесевое соотношение	Массовые части 5:1	
Разбавитель	Растворитель EFD 400424	
Толщина ЛКП	Толщина сухой пленки не должна превышать 250 мкм – риск образования пузырьков реакции.	
Температура объекта	10-30 °С, минимум на +3 °С выше температуры точки росы	

Наши технические листы разработаны в соответствии с существующими познаниями и опытом. Эти указания не освобождают Вас от собственных испытаний наших продуктов, в ваших условиях и по вашим методам. Продажа товаров осуществляется по правилам нашей компании, в соответствии с условиями поставок и платежей.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

Страница 1/2 | Версия 0

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland
+49 77071510

www.freilacke.de | info@freilacke.de

Дата печати: 25 июл. 2023 г.



DL1280M_HE0052 FREOPOX-Grundierungsfüller

Время «жизни» композиции

Температура окружающей среды 18-28 °C
относительная влажность 30-80 %

Указания

Охрана труда и здоровья

При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержатся в соответствующих листах безопасности.

Условия испытания

Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию.

Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.