

Glansindelning Pulver- och våtlack

(Med undantag av fälglack)

Tabell A - Glansenheter		Pulverlack		våtlack	
Glansgrader		Mät- vinkel	Glansenheter Reflektometervärde	Mät- vinkel	Glansenheter Reflektometervärde
dödmatt	ST (stump matt)	60°	5 till 14	85°	<31
matt	MA (mat t)	60°	15 till 29	85°	31 till 56
halvmatt	SM (seiden matt)	60°	30 till 54	60°	30 till 54
halvblank	SG (seiden glänzend)	60°	55 till 70	60°	55 till 70
blank	GL (gl änzend)	60°	71 till 85	20°	>35 till 84
högbblank	HG (hochgl änzend)	60°	> 85	20°	>85

DIN EN ISO 2813

Tabell B - Artikelnummer		Pulverlack	Våtlack < 06/2019	Våtlack > 06/2019
Glansgrader		Glanshänvisning > i artikelnummer Pulverlack = 6:e positionen/ våtlack = 7:e positionen		
dödmatt	ST (stump matt)	0	M	U
matt	MA (mat t)	1	M	M
halvmatt	SM (seiden matt)	2	H	D
halvblank	SG (seiden glänzend)	3	H	H
blank	GL (gl änzend)	4	G	N
högbblank	HG (hochgl änzend)	5	G	G

Ytterligare information finns i våra varuinformationer och tekniska datablad.