



WT4100MRU910

FREIOTHERM-LC-DipTec

Описание продукта

Технология продукта	Материал для окунания на водной основе
Области применения	например для строительства и объектов жизнедеятельности (обогреватели, климатическая, санитарная и т.п. техника)
Применение	Грунтовка
Тип пасты	Паста для корректировки, полностью нейтрализованная

Общие характеристики продукта

Связующие - основы	Полиэфир-акрилат	
Цвет	Белая альпийская	
Вязкость	2000 - 6000 мПа.сек, Шпиндель 5, 60 Кол-во оборотов	DIN EN ISO 2555
pH-Значение	8,7 - 9,2	DIN 19260
Плотность	1,2 - 1,4 g/cm ³	теоретический
Сухой остаток	72 - 76 %	теоретический
Срок хранения	в оригинальной упаковке минимум 12 месяцев от 5 до 25 °C. Беречь от мороза. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок.	
	Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.	

Применение и подготовка

Подготовка поверхности	Основание должно быть очищено от веществ, ухудшающих адгезию, таких как масло, жир, ржавчина, окалина, прокатная окалина, воск и остатки разделительного состава. Мы рекомендуем использовать подходящие процессы механической предварительной обработки (например, струйная обработка, шлифование) или химические процессы предварительной обработки (например, фосфатирование) в соответствии с требованиями.	
Глянец	5 - 25 GU, Угол 60°	DIN EN ISO 2813
Система ЛКП	Подложка	На железофосфатированной стальной пластине
	Грунтовка	WT4100MRU910 Толщина сухой пленки 5 - 15 мкм
	Финишный слой	PL1004A Толщина сухой пленки 60 - 80 мкм
Указание по использованию	Перед применением компоненты должны быть хорошо перемешаны до гомогенного состояния (напр. с помощью высокоскоростной мешалки). При попадании на кожу - смыть водой.	
Разбавитель	Деминерализованная вода	



WT4100MRU910

FREIOTHERM-LC-DipTec

Рекомендуемая толщина слоя	5 - 15 µm	
Время истечения материала	18 - 24 сек. / 4 мм расходомер (ISO 2431)	
pH-Значение	8,7 - 9,2	DIN 19260
Сухой остаток	28 - 34 %	DIN EN ISO 3251
Доля органических растворителей	4 - 12 %	
Температура ванны	20 - 30 °C	
Время нанесения	60-180 секунд	
оборот	1 Оборот в год Для обеспечения стабильности ванны и, следовательно, качества покрытия, необходимо соблюдать указанный оборот (обмен твердыми частицами в баке).	
Указание относительно отверждения	покрытие может быть доотверждено вместе с порошковой краской, нанесенной на электрофорез последующим слоем. Ответственность за обеспечение полного отверждения покрытия лежит на обрабатывающем предприятии. Должна проводиться проверка полного отверждения покрытия на соответствие оригинальным образцам-эталонам в условиях серийного производства с проведением дополнительных аналитических исследований и испытаний на прочность. Если потребуется консультация, мы в вашем распоряжении.	
Отверждение под действием температуры	10 мин. / 120 °C - 20 мин. / 130 °C (температура объекта)	
Очистка рабочих инструментов	Неотвержденный материал. Засохший материал удалить с помощью очистителя.	

Физико-механические испытания

тестовый субстрат	на железосфосфате	
метод надрезов решеткой	Gt <1	DIN EN ISO 2409

Климатические испытания

тестовый субстрат	на железосфосфате		
Конденсация влаги - Переменный климат	Продолжительность стресс	4 Cycles	DIN EN ISO 6270-2 AHT
	площадь пузырькового	0(S0)	DIN EN ISO 4628-2
	градус	[Varibale 4] mm	DIN EN ISO 4628-8
	разрез отделени	[Varibale 5] mm	DIN EN ISO 4628-8
	коррозионный разрез	Gt [Varibale 7]	DIN EN ISO 2409
	поперечный разрез		

Наши технические листы разработаны в соответствии с существующими познаниями и опытом. Эти указания не освобождают Вас от собственных испытаний наших продуктов, в ваших условиях и по вашим методам. Продажа товаров осуществляется по правилам нашей компании, в соответствии с условиями поставок и платежей.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

Страница 2/3 | Версия 2

Дата ревизии: 3 июл. 2024 г.

Дата печати: 3 июл. 2024 г.

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland
+49 77071510

www.freilacke.de | info@freilacke.de



WT4100MRU910 FREIOTHERM-LC-DipTec

Указания

Охрана труда и здоровья

При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержаться в соответствующих листах безопасности.

Условия испытания

Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию.

Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.