



## WA4722HRU735 FREIOTHERM-ATL-EcoOne

### Opis proizvoda

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| Tehnologija proizvoda   | anodno odvojiva 2K-elektro potopna boja                       |  |
| Primjena u industriji   | na primjer u panozi Proizvodnja namještaja i skladišne opreme |  |
| Upotreba                | Temeljni nanos i jednoslojni sistem                           |  |
| Vrsta paste             | Pigmentna pasta, u potpunosti neutralizirana                  |  |
| Otpornost na ogrebotine | visoka postojanost na ogrebotine                              |  |

### Opšta svojstva proizvoda

|                              |   |                  |
|------------------------------|---|------------------|
| Osnova vezivnog sredstva     | Akrilna smola   |                  |
| Viskozitet                   | 3000-9000 mPa*s   |                  |
| MEQ-Base-broj                | 20-25 mg/g  | DIN EN ISO 15880 |
| Gustoća                      | 1,48 g/cm <sup>3</sup>  | teoretski        |
| Suha tvar                    | 68-72 %   | teoretski        |
| Postojanost kod skladištenja | u originalnoj ambalaži najmanje 6 mjeseci pri temperaturi 5 do 25 °C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije.  |                  |
|                              | Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima. |                  |

### Upotreba i prerada

|                            |   |                 |
|----------------------------|---|-----------------|
| Pretpriprema               | Podloga ne smije sadržavati tvari koje oštećuju prijanjanje kao što su ulje, mast, hrđa, kamenac, mlinski kamenac, vosak i ostaci sredstva za odvajanje. Preporučamo korištenje prikladnih mehaničkih procesa predobrade (npr. pjeskarenje, mljevenje) ili kemijskih postupaka predobrade (npr. fosfatiranje) u skladu sa zahtjevima. |                 |
| Stupanj sjaja              | 25-35 GU, Kut 60°   | DIN EN ISO 2813 |
| Omjer mješanja             | Proizvodi WA4002:WA4722<br>težinski dio 1 : 1   |                 |
| Preporučena debljina sloja | 25-35 µm  |                 |
| pH vrijednost              | 8,1-8,7   | DIN 19260       |
| Provodljivost              | 1500-2200 µS/cm   |                 |
| Suha tvar                  | 17-20 %   | DIN EN ISO 3251 |
| Udio organsik otapala      | <0,1 %  |                 |
| Temperatura kupke          | 24-27 °C  |                 |
| Vrijeme oslojavanja        | 60-180 sek.   |                 |

Naši tehnički listovi odgovaraju našim trenutnim saznanjima. Te upute Vas unatoč tome obavezuju da sami ispitate naše proizvode u vezi njihove primerenosti za namjeravani postupak i primjenu. Prodaja je u skladu sa našim poslovnim, otpremnim i platnim uslovima.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

Stranica 1/3 | Verzija 1

Revzija: 10. pro 2024.

Datum izdanja: 10. pro 2024.

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland  
+49 77071510

[www.freilacke.de](http://www.freilacke.de) | [info@freilacke.de](mailto:info@freilacke.de)



## WA4722HRU735

### FREIOTHERM-ATL-EcoOne

#### Napon odvajanja

100-450 Volti


#### Promet

1 Godišnji promet

Kako bi se osigurala stabilnost kupke, a time i kvaliteta premaza, mora se poštivati navedeni promet (razmjena krutih tvari u spremniku).

#### Otvrdnjavanje

Preporučena Temperatura objekta 20 min/170 °C



|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| Objekt Temperatur in °C<br>Object Temperature in °C             | <b>160</b> | <b>170</b> | <b>180</b> |
| Haltezeit Minimum in Minuten<br>Holding time minimum in minutes | <b>30</b>  | <b>20</b>  | <b>10</b>  |
| Haltezeit Maximum in Minuten<br>Holding time maximum in minutes | <b>40</b>  | <b>30</b>  | <b>20</b>  |

#### Napomena o liječenju

Obojeno područje = uvjeti pečenja s dobrim konačnim svojstvima.

Prikazani uvjeti prijanjanja temelje se na rezultatima laboratorijskih ispitivanja i stoga predstavljaju samo orijentaciju za parametrisiranje industrijske opreme za nanošenje premaza. Za potpuno stvrdnjavanje premaza odgovoran je profesionalni korisnik. Dostizanje potpunog stvrdnjavanja premaza provjerava se ispitivanjem reprezentativnih originalnih komponenata pod serijskim uvjetima uz dopunske analitičke provjere i ispitivanja trajnosti. Za konzultacije Vam rado stojimo na raspolaganju.

#### Mehanički testovi

##### Giter test prionjivosti

Gt 0

DIN EN ISO 2409



## WA4722HRU735 FREIOTHERM-ATL-EcoOne

### Klimatski testovi

#### Kondenzacijska voda - stalna klima

Trajanje stres  
odreda re

504 h  
<1 mm

DIN EN ISO 6270-2 (CH)  
DIN EN ISO 4628-8

### Primjedbe

#### Zaštita rada i zdravlja

Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.

#### Uvjeti ispitivanja

Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.